

FICHA TÉCNICA

GRUPO 01 FICHA 08 GEOTEXTILES

Rev.: Enero 2018

Página 1/1

1. Producto

GEOTESAN® NT 175

2. Marcado CE del producto



1035-CPD-ES033858 GEOTEXAN S.A.

Año de colocación del Marcado CE: 2004

Norma EN 13249:2017, Norma EN 13250:2017, Norma EN 13251:2017, Norma EN 13252:2017, Norma EN 13253:2017, Norma EN 13253:2017, Norma EN 13255:2017, Norma EN 13255:2017, Norma EN 13256:2017

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes **100% de polipropileno**, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termofijado. Campo de aplicación: en carreteras y otras zonas de tráfico, construcciones ferroviarias, movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención, sistemas de drenaje, control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes), construcción de embalses y presas, construcción de canales, construcción de túneles y estructuras subterráneas, vertederos de residuos sólidos, proyectos de contenedores de residuos sólidos.

Usos previstos: Drenaje, Filtración, Refuerzo y Separación.

Método de ensayo	Unidad	Valor
EN ISO 10319	kN/m	11'50 (- 13'00%) 11'50 (- 13'00%)
EN ISO 10319	%	52'00 (± 15'00%) 61'91 (± 15'00%)
EN ISO13433	mm	22'00 (+ 25'00%)
EN ISO 12236	kN	2'00 (- 10'00%)
EN ISO 12956	μm	61'0 (± 18'0)
EN ISO 11058	m/s	0'096 (- 0'029)
EN ISO 12958	m²/s	5'83.10 ⁻⁶ (- 30%) 1'60.10 ⁻⁶ (- 30%)
 - A recubrir en el día de la instalación para refuerzos y dos semanas para otras aplicaciones. El geotextil debe ser protegido de sustancias químicas que lo degraden. EN 12226: 2001; EN 12224: 2001; EN 12225: 2001 - Durabilidad prevista para un mínimo de 25 años en suelos naturales con 4<ph<9 <25="" li="" temperatura="" una="" y="" °c.<=""> </ph<9>		
	EN ISO 10319 EN ISO 10319 EN ISO 10319 EN ISO 13433 EN ISO 12236 EN ISO 12956 EN ISO 11058 EN ISO 12958 - A recubrir en el día de la ins otras aplicaciones. El geotext lo degraden. EN 12226: 2001; EN 12224: 2 - Durabilidad prevista para un 4 <ph<9 <2<="" td="" temperatura="" una="" y=""><td>EN ISO 10319 kN/m EN ISO 10319 % EN ISO 10319 % EN ISO 13433 mm EN ISO 12236 kN EN ISO 12956 μm EN ISO 11058 m/s EN ISO 11058 m/s - A recubrir en el día de la instalación para refurotras aplicaciones. El geotextil debe ser protegi lo degraden. EN 12226: 2001; EN 12224: 2001; EN 12225: 2 - Durabilidad prevista para un mínimo de 25 añ</td></ph<9>	EN ISO 10319 kN/m EN ISO 10319 % EN ISO 10319 % EN ISO 13433 mm EN ISO 12236 kN EN ISO 12956 μm EN ISO 11058 m/s EN ISO 11058 m/s - A recubrir en el día de la instalación para refurotras aplicaciones. El geotextil debe ser protegi lo degraden. EN 12226: 2001; EN 12224: 2001; EN 12225: 2 - Durabilidad prevista para un mínimo de 25 añ

3. Otras características adicionales

Característica	Método de ensayo	Unidad	Valor
Gramaje	EN ISO 9864	g/m²	150 (± 10'00 %)
Espesor bajo 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	1'48 (± 21'6 %)
Ancho de rollo	-	m	2'75 / 5'5
Largo de rollo	-	m	100
Diámetro del rollo	-	cm	41
Peso del rollo	-	Kg	41'25 / 82'50

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Geotexan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

GEOTEXAN S.A.

Avda. Concha Espina nº 5 21660 Minas de Riotinto (Huelva), España T.: (34) 959 59 20 98 F: (34) 959 59 03 38

W. www.geotexan.com
E. geotexan@geotexan.com