


1. Producto

GEOTESAN® NT 80

2. Marcado CE del producto



1035-CPD-ES033858

GEOTEXAN S.A.

Año de colocación del Marcado CE: 2009

Normas UNE de referencia:

Norma EN 13249:2014, Norma EN 13250:2014, Norma EN 13251:2014, Norma EN 13252:2014, Norma EN 13253:2014, Norma EN 13254:2014, Norma EN 13255:2014, Norma EN 13256:2014, Norma EN 13257:2014, Norma EN 13265:2014

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes **100% de polipropileno**, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termofijado. Campo de aplicación: en carreteras y otras zonas de tráfico, construcciones ferroviarias, movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención, sistemas de drenaje, control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes), construcción de embalses y presas, construcción de canales, construcción de túneles y estructuras subterráneas, vertederos de residuos sólidos, proyectos de contenedores de residuos sólidos.

Usos previstos: Drenaje, Filtración, Refuerzo, Separación y Protección.

Característica	Método de ensayo	Unidad	Valor
Resistencia a la tracción DM DT	EN ISO 10319	kN/m	50'11 (- 1'87) 56'45 (- 1'97)
Alargamiento DM DT	EN ISO 10319	%	61'79 (± 6'62) 66'03 (± 6,57)
Resistencia a la perforación dinámica (caída de cono)	EN ISO13433	mm	4'50 (+ 1'10)
Resistencia al punzonado estático (CBR a perforación)	EN ISO 12236	kN	10'00 (- 0'62)
Medida de abertura (porometría 090)	EN ISO 12956	µm	55'0 (±17'0)
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	m/s	0'023 (- 0'007)
Gradiente de flujo de agua en el plano gradiente q20/1'0 gradiente q200/1'0	EN ISO 12958	m²/s	1'70.10 ⁻⁵ (- 30%) 6'75.10 ⁻⁶ (- 30%)
Eficacia de la protección	EN 13719	%	0'30 (+ 0'06)
Durabilidad	- A recubrir en el día de la instalación para refuerzos y dos semanas para otras aplicaciones. El geotextil debe ser protegido de sustancias químicas que lo degraden. EN 12226: 2001; EN 12224: 2001; EN 12225: 2001 - Durabilidad prevista para un mínimo de 100 años en suelos naturales con 4<pH<9 y una temperatura <25 °C. EN 12447: 2002; EN 13438: 2005; EN 14030: 2002.		

3. Otras características adicionales

Característica	Método de ensayo	Unidad	Valor
Gramaje	EN ISO 9864	g/m²	800 (± 10'00 %)
Espesor bajo 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	6'00 (±10'1%)
Ancho de rollo	-	m	5'5
Largo de rollo	-	m	30
Diámetro del rollo	-	cm	40
Peso del rollo	-	kg	116

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Geotexan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

GEOTEXAN S.A.

Avda. Concha Espina nº 5

21660 Minas de Riotinto (Huelva), España

T.: (34) 959 59 20 98 F: (34) 959 59 03 38

W. www.geotexan.com E. geotexan@geotexan.com