

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 0001 – GEOTEXTIL – 20130701

## GEOTESAN PP NT 10

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de polipropileno unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termofijado. La trazabilidad del producto está garantizada por el nº de PARTIDA y nº de SERIE que figura en la etiqueta que acompaña al producto.

**Usos previstos: Drenaje-Filtración-Refuerzo-Separación**

**Fabricado por GEOTEXAN, SA.**

Avd. Concha Espina, nº 5, 21660, Minas de Riotinto, Huelva.  
España.

Tfno: +34 959 590305 Fax: +34 959 590338 geotexan@geotexan.com

**Sistema de Evaluación: 2+**

**Bureau Veritas Certificación, SA – 1035**  
**Evaluación del Control de Producción en Fábrica**  
**Sistema 2+**

**1035 – CPR – ES033858 - A del 31 de Octubre de 2014**

CACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	NORMAS ARMONIZADAS
Gramaje (EN ISO 9864)	80,00 g/m2 (+/- 10,00%)	EN 13249:2017
Resistencia a la tracción (EN ISO 10319) DM: Dirección máquina; DT: Dirección transversal	DM 6,00 kN/m (-13,00%) DT 6,00 kN/m (-13,00%)	EN 13250:2017
Alargamiento (EN ISO 10319)	DM 55,19% (+/- 6,89) DT 61,65% (+/- 6,40)	EN 13251:2017
Resistencia a la perforación dinámica (EN ISO 13433)	39,00 mm (+7,0)	EN 13252:2017
Resistencia al punzonado estático (EN ISO 12236)	1,02 KN (-0,02)	EN 13253:2017
Medida de abertura de poros (EN ISO 12956)	75,0 µm (+/- 23,0)	EN 13254:2017
Permeabilidad perpendicular al plano (EN ISO 11058)	0,120 m/s (-0,036)	EN 13255:2017
Permeabilidad en el plano (EN ISO 12958) Gradiente q20/1,0 Gradiente q200/1,0	3,41*10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s (-30,00%) 1,25*10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s (-30,00%)	EN 13256:2017
Espesor bajo 2 kPa (EN ISO 9863/1)	0,9 mm (+/-36,70%)	EN 13257:2017
Durabilidad (EN ISO 12224)	A recubrir en el día de la instalación para refuerzos y 2 semanas para otras aplicaciones. El geotextil no debe entrar en contacto con sustancias químicas que lo degraden.	EN 13265:2017
Resistencia a la oxidación (EN ISO 13438)	Durabilidad prevista hasta 25 años en suelos naturales con 4 < pH < 9 y una temperatura < 25°C	

Las prestaciones del producto identificado como **GEOTESAN PP NT 10** son conforme con las prestaciones declaradas en la tabla superior. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad de GEOTEXAN, SA. Firmado por y en nombre de Geotexan, SA por:

Jesús Madrid Soldán  
Director de Calidad de Geotexan, SA.

Minas de Riotinto a 13 de Julio de 2017.