
(a) Ancient temple mortar
(b) Granite waste powder
(c) Metakaolin
Mass %
0
10
20
30
40
50
60
70
55.21
12.18
18.73
2.36
4.21
1.87
2.11
0.92
2.41
72.48
14.21
2.31
0.78
1.86
3.24
4.13
0.36
0.63
51.61
43.50
0.47
0.26
0.69
0.25
0.85
1.18
1.19
SiO2
Al2O3
CaO
MgO
Fe2O3
Na2O
K2O
TiO2
LOI