
(a) Density
Density (kg/m³)
2500
2000
1500
1000
500
0
2340
2215
2228
2230
2245
2260
2272
C0
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
(b) Water absorption
Water absorption (%)
7
6
5
4
3
2
1
0
6.42
5.12
4.78
4.31
4.12
3.95
3.61
C0
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
(c) Apparent porosity
Apparent porosity (%)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
14.31
11.26
10.41
9.36
8.97
8.45
7.82
C0
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
(d) Sorptivity
Sorptivity (mm/min$^{0.5}$)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.092
0.063
0.052
0.045
0.041
0.037
0.031
C0
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6