
(a) Compressive strength
Compressive strength (MPa)
0
10
20
30
40
50
60
38.6
41.8
45.7
48.9
50.1
52.6
55.4
C0
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
(b) Flexural strength
Flexural strength (MPa)
0
2
4
6
8
10
6.12
6.85
7.32
7.96
8.21
8.76
9.28
C0
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
(c) Splitting tensile strength
Splitting tensile strength (MPa)
0
1
2
3
4
5
3.21
3.62
3.91
4.28
4.42
4.71
4.95
C0
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
(d) Fracture toughness
Fracture toughness (MPa·m$^{0.5}$)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.12
1.45
1.86
2.08
2.21
2.29
2.35
C0
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6