
(a)
Thermal conductivity (W/m·K)
1.62
1.32
1.18
1.09
1.05
0.98
0.93
C0
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
(b)
Thermal diffusivity, reported (mm²/s)
0.78
0.64
0.56
0.52
0.49
0.46
0.43
(c)
Specific heat (J/kg·K)
920
980
1005
1018
1025
1032
1038
(d)
CTE (10⁻⁶/°C)
9.6
8.8
8.1
7.6
7.4
7.2
7