
Density
Water absorption
Apparent porosity
Sorptivity
Compressive strength
Flexural strength
Splitting tensile strength
Fracture toughness
Residual strength, 5% H2SO4
Thermal conductivity
CTE
1.00 0.51 0.52 0.54 -0.25 -0.25 -0.27 -0.39 -0.39 0.50 0.41
0.51 1.00 1.00 1.00 -0.96 -0.96 -0.97 -0.97 -0.99 1.00 0.99
0.52 1.00 1.00 1.00 -0.96 -0.96 -0.96 -0.98 -0.99 1.00 0.99
0.54 1.00 1.00 1.00 -0.95 -0.95 -0.95 -0.98 -0.98 1.00 0.98
-0.25 -0.96 -0.96 -0.95 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 -0.96 -0.98
-0.25 -0.96 -0.96 -0.95 1.00 1.00 1.00 0.96 0.99 -0.96 -0.97
-0.27 -0.97 -0.96 -0.95 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 -0.96 -0.98
-0.39 -0.97 -0.98 -0.98 0.98 0.96 0.97 1.00 0.98 -0.98 -1.00
-0.39 -0.99 -0.99 -0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 1.00 -0.99 -0.99
0.50 1.00 1.00 1.00 -0.96 -0.96 -0.96 -0.98 -0.99 1.00 0.99
0.41 0.99 0.99 0.98 -0.98 -0.97 -0.98 -1.00 -0.99 0.99 1.00
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Pearson r (n = 7 mixture summaries)