
(a)
Binder 20/10/20, w/b 0.42
Binder 25/15/25, w/b 0.40
C0
Fracture toughness (MPa·m$^{0.5}$)
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Basalt fibre (mass %)
(b)
Compressive strength (MPa)
55.0
52.5
50.0
47.5
45.0
42.5
40.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Basalt fibre (mass %)