
(a)
y = 83.59·exp(−5.66P), R² = 0.939
Compressive strength (MPa)
55.0
52.5
50.0
47.5
45.0
42.5
40.0
37.5
8
9
10
11
12
13
14
Apparent porosity (%)
(b)
y = 6.45·exp(−12.38P), R² = 0.964
Fracture toughness (MPa·m$^{0.5}$)
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
8
9
10
11
12
13
14
Apparent porosity (%)