YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 16
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 4
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2510742	0,18	0,16	0,037	0,022	0,55	0,43	0,16	0,11	0,004	0,020	0,0068	0,35	1,539	196,05	594	670	1,13	9,4	OK
													1,537	195,80	597	676	1,13	8,3	OK
													1,536	195,67	597	672	1,13	9,0	OK
													1,534	195,41	606	685	1,13	9,4	OK
2510740	0,19	0,20	0,029	0,019	0,54	0,42	0,17	0,11	0,004	0,018	0,0072	0,36	1,523	194,01	591	664	1,12	8,6	OK
													1,527	194,52	599	670	1,12	10,4	OK
													1,525	194,27	594	665	1,12	10,6	OK
													1,524	194,14	587	661	1,13	10,0	OK
2510739	0,19	0,19	0,025	0,016	0,57	0,38	0,19	0,11	0,005	0,016	0,0091	0,36	1,530	194,90	609	696	1,14	9,1	OK
													1,534	195,41	604	694	1,15	10,7	OK
													1,533	195,29	610	696	1,14	10,7	OK
													1,532	195,16	604	693	1,15	11,5	OK
2510738	0,19	0,19	0,032	0,026	0,57	0,47	0,19	0,12	0,004	0,018	0,0079	0,37	1,530	194,90	581	657	1,13	10,9	OK
													1,537	195,80	560	648	1,16	9,7	OK
													1,537	195,80	552	642	1,16	10,5	OK
													1,536	195,67	578	656	1,13	11,0	OK
2510737	0,18	0,15	0,033	0,018	0,52	0,35	0,14	0,12	0,004	0,023	0,0068	0,33	1,539	196,05	593	673	1,13	9,4	OK
													1,542	196,43	607	682	1,12	8,8	OK
													1,540	196,18	603	679	1,13	9,1	OK
													1,536	195,67	611	682	1,12	9,5	OK
2510736	0,20	0,21	0,026	0,025	0,54	0,34	0,13	0,11	0,004	0,025	0,0067	0,35	1,536	195,67	588	665	1,13	9,9	OK
													1,534	195,41	590	668	1,13	9,9	OK
													1,532	195,16	594	668	1,12	9,2	OK
													1,530	194,90	596	666	1,12	13,8	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

Form No:9.007.F01
Rev :2

All incoming raw material has been checked by radioactivity system