YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 32
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
													6,106	777,83	587	692	1,18	10,5	OK
2600329	0,20	0,19	0,014	0,017	0,56	0,41	0,13	0,11	0,004	0,020	0,0069	0,36	6,088	775,54	607	706	1,16	9,9	OK
													6,143	782,55	606	706	1,17	8,3	OK
													6,117	779,24	606	705	1,16	9,2	OK
2600328	0,19	0,21	0,029	0,020	0,55	0,45	0,12	0,12	0,004	0,017	0,0071	0,35	6,158	784,46	575	664	1,15	12,7	OK
													6,184	787,77	574	665	1,16	10,4	OK
													6,117	779,24	575	665	1,16	9,2	OK
2600327	0,19	0,19	0,030	0,028	0,55	0,42	0,15	0,12	0,004	0,019	0,0063	0,35	6,145	782,80	605	704	1,16	9,3	OK
													6,150	783,44	606	703	1,16	11,8	OK
													6,091	775,92	608	704	1,16	10,8	OK
2600326	0,19	0,17	0,026	0,021	0,53	0,46	0,12	0,12	0,003	0,020	0,0075	0,34	6,141	782,29	557	662	1,19	7,8	OK
													6,128	780,64	557	663	1,19	10,4	OK
													6,112	778,60	557	662	1,19	8,5	OK
2600325	0,18	0,16	0,032	0,017	0,53	0,44	0,12	0,12	0,004	0,019	0,0074	0,33	6,125	780,25	569	675	1,19	10,3	OK
													6,115	778,98	570	676	1,19	9,6	OK
													6,095	776,43	569	675	1,19	8,9	OK
2600324	0,20	0,16	0,034	0,019	0,51	0,45	0,11	0,12	0,005	0,025	0,0072	0,35	6,128	780,64	575	678	1,18	8,7	OK
													6,119	779,49	570	674	1,18	10,1	OK

YAZICI DEMIR
ÇELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.Ş.

Form No:9.007.F01
Rev :2

All incoming raw material has been checked by radioactivity system