YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 20
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600338	0,19	0,17	0,035	0,018	0,56	0,40	0,12	0,11	0,004	0,024	0,0071	0,35	2,396	305,22	583	657	1,13	11,2	OK
													2,400	305,73	578	656	1,13	10,4	OK
													2,394	304,97	578	657	1,14	12,2	OK
													2,408	306,75	533	617	1,16	9,1	OK
													2,429	309,43	556	644	1,16	13,6	OK
													2,426	309,04	563	642	1,14	12,8	OK
													2,410	307,01	531	618	1,16	11,5	OK
2600337	0,20	0,15	0,033	0,023	0,52	0,38	0,14	0,11	0,005	0,026	0,0072	0,36	2,400	305,73	578	656	1,13	10,4	OK
													2,396	305,22	583	657	1,13	11,2	OK
													2,394	304,97	578	657	1,14	12,2	OK
													2,385	303,82	575	661	1,15	10,7	OK
2600024	0,18	0,17	0,021	0,011	0,52	0,41	0,08	0,11	0,003	0,015	0,0079	0,32	2,405	306,37	561	644	1,15	9,8	OK
													2,411	307,13	565	643	1,14	9,1	OK
													2,405	306,37	557	644	1,16	9,5	OK
2600020	0,19	0,17	0,030	0,016	0,55	0,41	0,10	0,11	0,003	0,014	0,0080	0,34	2,406	306,50	538	623	1,16	11,2	OK
													2,409	306,88	542	624	1,15	11,0	OK
													2,407	306,62	543	623	1,15	11,0	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system