YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 20
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600420	0,19	0,16	0,028	0,019	0,54	0,44	0,10	0,12	0,004	0,021	0,0078	0,35	2,408	306,75	533	617	1,16	9,1	OK
													2,426	309,04	563	642	1,14	12,8	OK
													2,410	307,01	531	618	1,16	11,5	OK
2600419	0,18	0,16	0,024	0,011	0,53	0,43	0,09	0,11	0,003	0,019	0,0073	0,33	2,415	307,64	576	655	1,14	11,1	OK
													2,420	308,28	580	656	1,13	9,2	OK
													2,412	307,26	573	655	1,14	9,9	OK
2600418	0,19	0,19	0,026	0,014	0,53	0,46	0,14	0,11	0,003	0,017	0,0081	0,35	2,398	305,48	571	655	1,15	9,2	OK
													2,402	305,99	590	669	1,13	10,8	OK
													2,402	305,99	576	658	1,14	9,2	OK
2600417	0,20	0,18	0,029	0,022	0,56	0,43	0,13	0,11	0,003	0,020	0,0073	0,36	2,408	306,75	556	638	1,15	9,2	OK
													2,405	306,37	556	638	1,15	10,0	OK
													2,402	305,99	555	636	1,15	10,9	OK
2600415	0,18	0,16	0,024	0,025	0,51	0,43	0,15	0,11	0,004	0,018	0,0076	0,34	2,408	306,75	601	678	1,13	9,2	OK
													2,410	307,01	603	679	1,13	9,7	OK
													2,410	307,01	603	678	1,12	11,9	OK
2600339	0,19	0,17	0,024	0,017	0,54	0,38	0,11	0,11	0,004	0,017	0,0072	0,34	2,403	306,11	590	664	1,13	10,7	OK
													2,402	305,99	603	673	1,12	11,3	OK
													2,401	305,86	602	676	1,12	11,0	OK
													2,398	305,48	604	676	1,12	10,1	OK

YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

Form No:9.007.F01
Rev :2

All incoming raw material has been checked by radioactivity system