YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 20
LENGTH (m) : 12
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600434	0,19	0,17	0,018	0,020	0,52	0,40	0,17	0,12	0,004	0,021	0,0084	0,35	2,417	307,90	562	641	1,14	11,8	OK
													2,423	308,66	565	646	1,14	11,2	OK
													2,417	307,90	562	643	1,14	10,2	OK
2600433	0,21	0,18	0,034	0,034	0,54	0,45	0,20	0,13	0,005	0,018	0,0075	0,38	2,405	306,37	626	704	1,12	9,8	OK
													2,403	306,11	625	704	1,13	9,4	OK
													2,401	305,86	626	706	1,13	9,6	OK
													2,401	305,86	604	683	1,13	9,7	OK
2600432	0,19	0,18	0,031	0,027	0,53	0,46	0,18	0,12	0,005	0,020	0,0093	0,36	2,395	305,10	587	662	1,13	9,5	OK
													2,390	304,46	589	662	1,12	9,6	OK
													2,386	303,95	588	661	1,12	10,7	OK
2600428	0,19	0,19	0,040	0,025	0,52	0,48	0,15	0,12	0,004	0,020	0,0072	0,35	2,414	307,52	557	636	1,14	11,5	OK
													2,410	307,01	560	635	1,13	11,2	OK
													2,403	306,11	558	637	1,14	10,8	OK
2600417	0,20	0,18	0,029	0,022	0,56	0,43	0,13	0,11	0,003	0,020	0,0073	0,36	2,408	306,75	556	638	1,15	9,2	OK
													2,405	306,37	556	638	1,15	10,0	OK
													2,402	305,99	555	636	1,15	10,9	OK
2600416	0,18	0,17	0,031	0,029	0,52	0,53	0,15	0,12	0,004	0,019	0,0073	0,34	2,413	307,39	614	687	1,12	8,9	OK
													2,408	306,75	615	682	1,11	10,7	OK
													2,404	306,24	595	667	1,12	11,3	OK

YAZICI DEMIR ÇELIK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system