YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 20
LENGTH (m) : 12
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600441	0,20	0,18	0,035	0,013	0,58	0,43	0,11	0,11	0,005	0,021	0,0084	0,36	2,389	304,33	571	652	1,14	10,0	OK
													2,417	307,90	582	662	1,14	9,1	OK
													2,403	306,11	577	659	1,14	11,9	OK
2600440	0,20	0,18	0,032	0,021	0,53	0,45	0,15	0,11	0,005	0,016	0,0086	0,36	2,422	308,54	602	683	1,13	9,9	OK
													2,422	308,54	600	684	1,14	9,6	OK
													2,420	308,28	603	683	1,13	9,2	OK
2600439	0,19	0,18	0,029	0,014	0,55	0,43	0,14	0,12	0,004	0,017	0,0080	0,35	2,396	305,22	549	629	1,15	9,9	OK
													2,410	307,01	559	637	1,14	9,2	OK
													2,407	306,62	594	678	1,14	9,3	OK
													2,391	304,59	549	630	1,15	10,1	OK
2600438	0,18	0,18	0,032	0,025	0,55	0,41	0,18	0,12	0,005	0,017	0,0080	0,35	2,401	305,86	559	643	1,15	10,7	OK
													2,403	306,11	563	639	1,13	10,6	OK
													2,401	305,86	562	643	1,14	10,6	OK
2600436	0,21	0,17	0,023	0,025	0,54	0,46	0,21	0,12	0,005	0,021	0,0090	0,38	2,423	308,66	588	671	1,14	11,5	OK
													2,420	308,28	586	669	1,14	9,9	OK
													2,416	307,77	587	667	1,14	10,1	OK
2600435	0,19	0,17	0,025	0,032	0,52	0,50	0,18	0,12	0,006	0,021	0,0092	0,36	2,407	306,62	581	667	1,15	9,9	OK
													2,420	308,28	585	670	1,15	10,0	OK
													2,419	308,15	584	670	1,15	9,5	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system