YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 20
LENGTH (m) : 12
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600448	0,20	0,17	0,032	0,022	0,55	0,41	0,15	0,12	0,005	0,017	0,0075	0,37	2,426	309,04	602	676	1,12	7,9	OK
													2,427	309,17	600	676	1,13	10,3	OK
													2,425	308,92	603	673	1,12	8,9	OK
													2,405	306,37	550	628	1,14	10,3	OK
2600447	0,19	0,14	0,028	0,025	0,54	0,44	0,17	0,12	0,003	0,017	0,0085	0,35	2,401	305,86	600	680	1,13	9,0	OK
													2,403	306,11	597	680	1,14	12,7	OK
													2,400	305,73	596	678	1,14	10,2	OK
2600446	0,19	0,16	0,019	0,020	0,54	0,43	0,15	0,11	0,004	0,017	0,0081	0,35	2,421	308,41	547	631	1,15	8,2	OK
													2,425	308,92	547	633	1,16	9,5	OK
													2,399	305,61	580	660	1,14	10,4	OK
2600444	0,20	0,14	0,031	0,025	0,53	0,42	0,18	0,10	0,005	0,017	0,0080	0,36	2,385	303,82	589	666	1,13	9,6	OK
													2,388	304,20	589	664	1,13	8,7	OK
													2,383	303,57	589	662	1,12	9,1	OK
2600443	0,20	0,16	0,034	0,015	0,53	0,44	0,15	0,11	0,004	0,020	0,0080	0,36	2,406	306,50	596	677	1,14	12,9	OK
													2,410	307,01	595	675	1,13	11,8	OK
													2,405	306,37	594	677	1,14	9,1	OK
2600442	0,18	0,17	0,033	0,015	0,55	0,49	0,14	0,11	0,004	0,017	0,0081	0,34	2,420	308,28	579	664	1,15	9,9	OK
													2,424	308,79	577	662	1,15	9,1	OK
													2,420	308,28	578	664	1,15	10,1	OK

YAZICI DEMIR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

Form No:9.007.F01
Rev :2

All incoming raw material has been checked by radioactivity system