YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 16
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 4
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600889	0,19	0,19	0,033	0,015	0,53	0,47	0,11	0,13	0,003	0,018	0,0084	0,35	1,526	194,39	566	652	1,15	10,5	OK
													1,524	194,14	567	646	1,14	9,5	OK
													1,516	193,12	562	641	1,14	10,1	OK
													1,516	193,12	553	638	1,15	10,3	OK
2600888	0,19	0,21	0,035	0,017	0,55	0,54	0,15	0,13	0,003	0,018	0,0090	0,36	1,530	194,90	564	657	1,16	9,5	OK
													1,525	194,27	548	644	1,18	10,5	OK
													1,524	194,14	550	644	1,17	10,1	OK
													1,522	193,89	564	657	1,16	9,7	OK
2600887	0,19	0,18	0,013	0,014	0,53	0,46	0,17	0,14	0,003	0,022	0,0092	0,36	1,543	196,56	579	660	1,14	9,8	OK
													1,541	196,31	587	670	1,14	9,8	OK
													1,539	196,05	577	658	1,14	9,6	OK
													1,536	195,67	588	669	1,14	9,7	OK
2600886	0,18	0,19	0,028	0,021	0,53	0,39	0,16	0,12	0,004	0,023	0,0084	0,34	1,532	195,16	597	676	1,13	9,1	OK
													1,537	195,80	602	673	1,12	10,3	OK
													1,535	195,54	572	656	1,15	10,1	OK
													1,532	195,16	591	670	1,13	9,4	OK
2510744	0,18	0,18	0,034	0,027	0,56	0,47	0,19	0,14	0,006	0,024	0,0078	0,36	1,542	196,43	599	681	1,14	13,3	OK
													1,547	197,07	605	687	1,14	9,9	OK
													1,547	197,07	602	685	1,14	8,9	OK
													1,542	196,43	600	680	1,13	9,5	OK
2510743	0,21	0,21	0,035	0,030	0,66	0,41	0,20	0,13	0,003	0,023	0,0072	0,40	1,529	194,78	596	678	1,14	9,3	OK
													1,529	194,78	593	682	1,15	10,9	OK
													1,525	194,27	620	700	1,13	10,8	OK
													1,522	193,89	620	696	1,12	9,9	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system