YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 16
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 4
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600893	0,20	0,15	0,027	0,039	0,54	0,48	0,20	0,13	0,004	0,019	0,0076	0,37	1,532	195,16	607	690	1,14	11,0	OK
													1,551	197,58	619	700	1,13	12,0	OK
													1,528	194,65	612	691	1,13	9,6	OK
													1,531	195,03	614	691	1,13	9,7	OK
													1,531	195,03	602	682	1,13	9,7	OK
													1,530	194,90	595	680	1,14	10,3	OK
2600892	0,20	0,16	0,037	0,033	0,53	0,53	0,15	0,13	0,003	0,018	0,0087	0,37	1,535	195,54	600	685	1,14	11,8	OK
													1,534	195,41	613	696	1,14	10,5	OK
													1,530	194,90	608	688	1,13	13,4	OK
													1,517	193,25	601	685	1,14	10,9	OK
													1,528	194,65	612	691	1,13	9,6	OK
													1,531	195,03	614	691	1,13	9,7	OK
													1,531	195,03	602	682	1,13	9,7	OK
													1,530	194,90	595	680	1,14	10,3	OK
2600891	0,19	0,20	0,027	0,022	0,54	0,46	0,14	0,12	0,003	0,019	0,0086	0,35	1,525	194,27	597	678	1,14	10,3	OK
													1,529	194,78	586	666	1,14	9,8	OK
													1,526	194,39	588	664	1,13	10,2	OK
													1,524	194,14	596	677	1,14	9,4	OK
2600890	0,20	0,19	0,014	0,021	0,53	0,49	0,14	0,13	0,003	0,018	0,0090	0,36	1,527	194,52	601	694	1,15	10,4	OK
													1,537	195,80	579	676	1,17	8,6	OK
													1,530	194,90	608	692	1,14	9,8	OK
													1,528	194,65	588	685	1,16	9,1	OK
													1,524	194,14	561	642	1,14	10,5	OK
													1,524	194,14	558	645	1,16	9,5	OK
													1,523	194,01	571	654	1,15	10,5	OK
													1,520	193,63	565	650	1,15	9,9	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system