YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 16
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 4
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600899	0,20	0,14	0,014	0,014	0,54	0,52	0,16	0,17	0,003	0,018	0,0084	0,37	1,535	195,54	608	689	1,13	9,9	OK
													1,537	195,80	586	678	1,16	9,1	OK
													1,532	195,16	597	686	1,15	9,0	OK
													1,531	195,03	597	683	1,14	9,3	OK
2600898	0,18	0,14	0,025	0,024	0,57	0,49	0,18	0,12	0,004	0,018	0,0088	0,35	1,537	195,80	542	642	1,18	9,7	OK
													1,530	194,90	543	642	1,18	9,5	OK
													1,526	194,39	572	664	1,16	9,2	OK
													1,526	194,39	567	661	1,17	9,9	OK
2600897	0,20	0,15	0,026	0,021	0,54	0,59	0,16	0,12	0,003	0,017	0,0082	0,37	1,528	194,65	588	674	1,15	9,8	OK
													1,536	195,67	556	654	1,18	9,4	OK
													1,532	195,16	566	655	1,16	10,5	OK
													1,528	194,65	588	677	1,15	9,6	OK
2600896	0,20	0,16	0,029	0,033	0,54	0,53	0,19	0,13	0,004	0,018	0,0078	0,37	1,521	193,76	585	673	1,15	10,5	OK
													1,531	195,03	601	683	1,14	9,3	OK
													1,530	194,90	575	664	1,15	9,3	OK
													1,528	194,65	590	673	1,14	9,2	OK
2600895	0,19	0,15	0,021	0,035	0,53	0,46	0,18	0,13	0,003	0,018	0,0088	0,36	1,533	195,29	581	667	1,15	9,7	OK
													1,530	194,90	605	686	1,13	9,5	OK
													1,530	194,90	570	659	1,16	10,1	OK
													1,527	194,52	582	669	1,15	10,5	OK
2600894	0,19	0,14	0,024	0,033	0,55	0,55	0,19	0,13	0,004	0,021	0,0086	0,37	1,533	195,29	600	681	1,14	10,4	OK
													1,533	195,29	619	693	1,12	9,4	OK
													1,532	195,16	626	701	1,12	9,7	OK
													1,532	195,16	576	662	1,15	14,0	OK
													1,531	195,03	620	697	1,12	9,6	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system