YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 16
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 4
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600909	0,20	0,17	0,037	0,017	0,55	0,51	0,16	0,13	0,003	0,019	0,0081	0,37	1,530	194,90	583	663	1,14	7,9	OK
													1,532	195,16	576	661	1,15	11,3	OK
													1,529	194,78	582	661	1,14	8,9	OK
													1,520	193,63	574	660	1,15	10,4	OK
2600908	0,19	0,15	0,039	0,018	0,52	0,46	0,15	0,12	0,003	0,022	0,0079	0,35	1,533	195,29	544	644	1,18	9,6	OK
													1,541	196,31	549	645	1,17	12,1	OK
													1,528	194,65	566	656	1,16	8,8	OK
													1,526	194,39	564	654	1,16	12,1	OK
2600907	0,20	0,15	0,037	0,022	0,57	0,56	0,19	0,14	0,004	0,020	0,0087	0,38	1,539	196,05	587	675	1,15	8,0	OK
													1,531	195,03	605	685	1,13	12,1	OK
													1,531	195,03	586	673	1,15	10,1	OK
													1,530	194,90	603	686	1,14	10,2	OK
2600906	0,19	0,17	0,032	0,020	0,57	0,47	0,15	0,12	0,004	0,020	0,0084	0,36	1,531	195,03	593	671	1,13	9,2	OK
													1,534	195,41	582	660	1,13	8,2	OK
													1,532	195,16	582	661	1,14	9,6	OK
													1,529	194,78	596	675	1,13	7,8	OK
2600905	0,19	0,16	0,037	0,020	0,59	0,41	0,16	0,12	0,004	0,021	0,0078	0,36	1,527	194,52	599	677	1,13	9,1	OK
													1,545	196,82	578	659	1,14	8,0	OK
													1,530	194,90	581	663	1,14	8,8	OK
													1,525	194,27	596	672	1,13	8,9	OK
2600900	0,20	0,17	0,026	0,018	0,54	0,51	0,15	0,13	0,004	0,022	0,0082	0,37	1,535	195,54	579	662	1,14	8,9	OK
													1,535	195,54	581	664	1,14	9,4	OK
													1,519	193,50	584	665	1,14	8,2	OK
													1,518	193,38	585	665	1,14	8,9	OK

YAZICI DEMIR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system