YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 16
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 4
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2600914	0,19	0,16	0,026	0,028	0,53	0,47	0,16	0,12	0,003	0,018	0,0077	0,35	1,528	194,65	588	685	1,16	9,1	OK
													1,537	195,80	579	676	1,17	8,6	OK
													1,530	194,90	608	692	1,14	9,8	OK
													1,527	194,52	601	694	1,15	10,4	OK
2600913	0,19	0,20	0,034	0,036	0,53	0,47	0,20	0,14	0,003	0,019	0,0078	0,36	1,523	194,01	581	669	1,15	9,9	OK
													1,537	195,80	617	693	1,12	9,0	OK
													1,525	194,27	624	702	1,13	10,4	OK
													1,525	194,27	590	674	1,14	9,3	OK
2600912	0,19	0,18	0,029	0,019	0,52	0,46	0,16	0,13	0,003	0,018	0,0074	0,35	1,541	196,31	594	680	1,14	9,0	OK
													1,541	196,31	596	676	1,13	10,5	OK
													1,537	195,80	602	686	1,14	8,8	OK
													1,536	195,67	607	684	1,13	10,5	OK
													1,529	194,78	573	666	1,16	9,5	OK
													1,525	194,27	584	673	1,15	9,8	OK
2600911	0,19	0,19	0,035	0,016	0,53	0,51	0,13	0,13	0,003	0,022	0,0074	0,35	1,534	195,41	583	660	1,13	9,2	OK
													1,534	195,41	579	656	1,13	13,1	OK
													1,530	194,90	583	663	1,14	9,0	OK
													1,525	194,27	584	664	1,14	8,2	OK
2600910	0,20	0,18	0,034	0,018	0,54	0,46	0,14	0,13	0,003	0,020	0,0078	0,36	1,532	195,16	577	662	1,15	9,8	OK
													1,549	197,32	585	673	1,15	11,9	OK
													1,535	195,54	573	662	1,16	8,1	OK
													1,534	195,41	586	672	1,15	11,1	OK

YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system