YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 32
LENGTH (m) : 12
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
													6,110	778,34	608	713	1,17	8,6	OK
													6,074	773,76	607	714	1,18	9,2	OK
2601040	0,20	0,16	0,036	0,019	1,07	0,57	0,13	0,14	0,005	0,020	0,0088	0,45	6,074	773,76	607	714	1,18	9,2	OK
													6,114	778,85	602	702	1,17	9,3	OK
													6,112	778,60	609	714	1,17	9,9	OK
													6,110	778,34	608	713	1,17	8,6	OK
2600349	0,20	0,14	0,028	0,015	0,52	0,44	0,14	0,12	0,004	0,023	0,0066	0,35	6,205	790,45	572	681	1,19	9,0	OK
													6,205	790,45	573	681	1,19	8,9	OK
													6,200	789,81	571	678	1,19	8,5	OK
2600346	0,18	0,16	0,026	0,014	0,54	0,48	0,13	0,11	0,004	0,019	0,0073	0,34	6,148	783,18	564	666	1,18	8,7	OK
													6,136	781,66	565	668	1,18	8,4	OK
													6,125	780,25	564	668	1,18	9,2	OK
2600345	0,19	0,17	0,026	0,015	0,54	0,46	0,13	0,11	0,003	0,017	0,0079	0,35	6,140	782,17	582	680	1,17	9,3	OK
													6,140	782,17	584	682	1,17	9,1	OK
													6,124	780,13	583	681	1,17	8,7	OK
2600344	0,18	0,19	0,024	0,026	0,57	0,48	0,16	0,11	0,004	0,018	0,0068	0,35	6,152	783,69	582	678	1,16	8,2	OK
													6,164	785,22	584	682	1,17	8,8	OK
													6,151	783,57	582	680	1,17	9,0	OK
2600343	0,19	0,18	0,026	0,023	0,53	0,44	0,13	0,11	0,004	0,017	0,0079	0,34	6,120	779,62	594	690	1,16	8,4	OK

YAZICI DEMIR
CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.Ş.

Form No:9.007.F01
Rev :2

All incoming raw material has been checked by radioactivity system