YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 25
LENGTH (m) : 12
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2601128	0,19	0,18	0,039	0,017	0,52	0,44	0,18	0,12	0,004	0,017	0,0080	0,35	3,772	480,51	576	669	1,16	8,9	OK
													3,791	482,93	581	672	1,16	9,8	OK
													3,777	481,15	592	672	1,14	9,5	OK
													3,770	480,25	589	672	1,14	9,7	OK
2601126	0,19	0,18	0,039	0,017	0,52	0,45	0,14	0,11	0,003	0,020	0,0103	0,35	3,817	486,24	593	679	1,15	9,2	OK
													3,818	486,37	588	679	1,15	9,6	OK
													3,810	485,35	590	677	1,15	9,4	OK
2601125	0,20	0,17	0,031	0,013	0,54	0,45	0,13	0,12	0,003	0,021	0,0091	0,36	3,797	483,69	587	680	1,16	10,1	OK
													3,811	485,48	617	710	1,15	9,6	OK
													3,810	485,35	588	681	1,16	9,7	OK
													3,808	485,10	588	679	1,15	9,4	OK
2601122	0,19	0,20	0,034	0,025	0,52	0,40	0,16	0,11	0,004	0,018	0,0089	0,35	3,801	484,20	581	684	1,18	9,0	OK
													3,812	485,61	579	683	1,18	9,4	OK
													3,805	484,71	578	682	1,18	9,8	OK
2601121	0,20	0,15	0,018	0,018	0,52	0,44	0,16	0,12	0,003	0,019	0,0093	0,36	3,781	481,66	597	687	1,15	9,6	OK
													3,792	483,06	589	688	1,17	9,0	OK
													3,779	481,40	595	687	1,15	9,4	OK
2601120	0,20	0,15	0,034	0,019	0,53	0,50	0,14	0,14	0,004	0,020	0,0097	0,36	3,776	481,02	607	689	1,14	8,5	OK
													3,776	481,02	610	687	1,13	10,0	OK
													3,766	479,75	608	690	1,13	10,2	OK

YAZICI DEMIR
ÇELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system