YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 20
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
													2,409	306,88	562	649	1,15	10,8	OK
													2,393	304,84	552	636	1,15	12,0	OK
2601318	0,20	0,18	0,033	0,012	0,55	0,35	0,10	0,11	0,004	0,017	0,0082	0,34	2,420	308,28	577	662	1,15	9,2	OK
													2,412	307,26	578	663	1,15	10,5	OK
													2,410	307,01	576	663	1,15	9,9	OK
2600461	0,19	0,14	0,035	0,029	0,53	0,48	0,18	0,12	0,004	0,022	0,0079	0,35	2,403	306,11	589	669	1,14	9,1	OK
													2,402	305,99	584	667	1,14	10,9	OK
													2,398	305,48	582	667	1,15	9,8	OK
2600460	0,19	0,17	0,033	0,026	0,53	0,44	0,18	0,12	0,004	0,022	0,0080	0,35	2,397	305,35	557	646	1,16	9,5	OK
													2,397	305,35	557	649	1,17	10,2	OK
													2,393	304,84	556	648	1,17	9,9	OK
2600459	0,19	0,17	0,021	0,021	0,53	0,43	0,20	0,12	0,004	0,020	0,0082	0,35	2,400	305,73	577	657	1,14	9,5	OK
													2,400	305,73	574	655	1,14	9,7	OK
													2,399	305,61	574	657	1,14	11,2	OK
2600458	0,18	0,17	0,013	0,018	0,54	0,44	0,17	0,12	0,003	0,029	0,0094	0,35	2,395	305,10	570	645	1,13	11,5	OK
													2,399	305,61	572	646	1,13	11,1	OK
													2,395	305,10	573	648	1,13	11,3	OK
2600457	0,19	0,15	0,029	0,018	0,54	0,51	0,17	0,12	0,004	0,035	0,0081	0,36	2,405	306,37	576	658	1,14	10,1	OK
													2,405	306,37	577	657	1,14	10,3	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

Form No:9.007.F01
Rev :2

All incoming raw material has been checked by radioactivity system