YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 20
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2601325	0,21	0,16	0,033	0,011	0,55	0,45	0,08	0,13	0,003	0,020	0,0093	0,36	2,370	301,91	564	649	1,15	10,9	OK
													2,374	302,42	570	653	1,15	10,6	OK
													2,368	301,66	567	650	1,15	9,1	OK
2601324	0,21	0,17	0,032	0,011	0,53	0,48	0,09	0,13	0,003	0,021	0,0096	0,36	2,408	306,75	595	683	1,15	9,6	OK
													2,391	304,59	597	682	1,14	8,5	OK
													2,388	304,20	592	677	1,14	9,6	OK
2601323	0,21	0,23	0,024	0,015	0,54	0,46	0,10	0,11	0,003	0,016	0,0091	0,36	2,392	304,71	600	680	1,13	8,8	OK
													2,393	304,84	602	679	1,13	9,2	OK
													2,388	304,20	599	676	1,13	9,6	OK
2601322	0,21	0,19	0,016	0,013	0,56	0,43	0,13	0,11	0,003	0,015	0,0099	0,37	2,378	302,93	594	680	1,14	10,6	OK
													2,384	303,69	582	670	1,15	13,1	OK
													2,379	303,06	580	670	1,16	8,9	OK
2601321	0,21	0,22	0,041	0,011	0,55	0,39	0,10	0,12	0,003	0,018	0,0079	0,35	2,380	303,18	538	635	1,18	9,7	OK
													2,383	303,57	551	627	1,14	9,3	OK
													2,382	303,44	537	633	1,18	10,0	OK
2601320	0,19	0,17	0,025	0,009	0,53	0,46	0,09	0,12	0,003	0,017	0,0089	0,34	2,387	304,08	548	629	1,15	10,6	OK
													2,383	303,57	546	627	1,15	12,4	OK
													2,376	302,68	543	627	1,15	11,0	OK
2601319	0,19	0,16	0,024	0,012	0,55	0,36	0,09	0,11	0,003	0,018	0,0079	0,34	2,396	305,22	551	639	1,16	11,6	OK

YAZICI DEMIR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

Form No:9.007.F01
Rev :2

All incoming raw material has been checked by radioactivity system