YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 25
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
													3,764	479,49	600	691	1,15	8,5	OK
													3,733	475,54	599	691	1,15	8,8	OK
2601344	0,20	0,18	0,029	0,022	0,55	0,43	0,13	0,13	0,004	0,019	0,0092	0,36	3,717	473,50	571	657	1,15	9,6	OK
													3,723	474,27	572	653	1,14	9,9	OK
													3,718	473,63	573	654	1,14	9,9	OK
2601343	0,19	0,19	0,039	0,019	0,51	0,39	0,10	0,12	0,003	0,017	0,0094	0,33	3,718	473,63	573	654	1,14	9,9	OK
													3,723	474,27	572	653	1,14	9,9	OK
													3,717	473,50	571	657	1,15	9,6	OK
2601342	0,19	0,18	0,040	0,013	0,52	0,38	0,10	0,11	0,003	0,016	0,0089	0,34	3,734	475,67	554	643	1,16	10,0	OK
													3,730	475,16	549	639	1,16	10,1	OK
													3,728	474,90	549	643	1,17	9,9	OK
2600223	0,20	0,16	0,024	0,013	0,52	0,37	0,11	0,12	0,003	0,016	0,0079	0,34	3,695	470,70	583	667	1,14	11,9	OK
													3,694	470,57	582	666	1,14	7,9	OK
													3,694	470,57	581	665	1,14	9,4	OK
2600222	0,20	0,16	0,022	0,012	0,54	0,36	0,11	0,12	0,003	0,017	0,0079	0,34	3,762	479,24	572	664	1,16	9,9	OK
													3,739	476,31	574	664	1,16	10,1	OK
													3,736	475,92	576	666	1,16	9,8	OK
2600220	0,21	0,16	0,023	0,014	0,55	0,34	0,10	0,11	0,003	0,019	0,0084	0,36	3,780	481,53	594	685	1,15	9,8	OK
													3,779	481,40	589	683	1,16	10,7	OK

YAZICI DEMIR ÇELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system