YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 25
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 7
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2601429	0,19	0,18	0,033	0,013	0,60	0,40	0,13	0,19	0,004	0,037	0,0080	0,36	3,759	478,85	612	685	1,12	8,6	OK
													3,756	478,47	609	684	1,12	9,4	OK
													3,747	477,32	557	654	1,17	10,4	OK
2601428	0,19	0,17	0,025	0,023	0,63	0,40	0,17	0,15	0,004	0,036	0,0100	0,37	3,738	476,18	622	696	1,12	9,0	OK
													3,744	476,94	618	694	1,12	8,2	OK
													3,725	474,52	617	692	1,12	9,1	OK
2601427	0,19	0,19	0,036	0,025	0,61	0,41	0,22	0,19	0,004	0,031	0,0073	0,38	3,720	473,89	611	689	1,13	9,9	OK
													3,730	475,16	607	688	1,13	9,5	OK
													3,724	474,39	614	690	1,12	8,4	OK
2601426	0,18	0,18	0,031	0,024	0,60	0,43	0,18	0,15	0,004	0,038	0,0077	0,37	3,765	479,62	606	688	1,14	8,9	OK
													3,764	479,49	607	689	1,14	8,1	OK
													3,756	478,47	546	635	1,16	9,1	OK
2601425	0,19	0,17	0,035	0,010	0,62	0,38	0,13	0,18	0,005	0,032	0,0080	0,37	3,730	475,16	549	639	1,16	10,1	OK
													3,734	475,67	554	643	1,16	10,0	OK
													3,728	474,90	549	643	1,17	9,9	OK
2601348	0,20	0,15	0,044	0,015	0,54	0,40	0,10	0,12	0,004	0,020	0,0089	0,35	3,771	480,38	538	637	1,18	9,6	OK
													3,896	496,31	570	662	1,16	8,9	OK
													3,775	480,89	541	635	1,17	8,8	OK
2601345	0,20	0,16	0,021	0,018	0,52	0,42	0,12	0,12	0,004	0,016	0,0088	0,35	3,744	476,94	600	688	1,15	9,1	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

Form No:9.007.F01
Rev :2

All incoming raw material has been checked by radioactivity system