YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

# MILL'S TEST CERTIFICATE ( EN 10204 3.1 )

***QUALITY CONTROL DEPARTMENT***

DIAMETER (mm) : 32
LENGTH ( m ) : 12
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

| HEAT NUMBER | CHEMICAL COMPOSITION | | | | | | | | | | | | MECHANICAL PROPERTIES | | | | | | RE-BEND TEST ( do ) 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C % | Si % | S % | P % | Mn % | Cu % | Cr % | Ni % | V % | Mo % | N % | Ceq value % | Weight per Kg / m | Cross sect. area mm2 | Yield point N / mm2 | Tensile strength N / mm2 | Ratio Rm/Re | Agt % | |
| 2601466 | 0,19 | 0,16 | 0,030 | 0,023 | 1,14 | 0,40 | 0,18 | 0,11 | 0,006 | 0,023 | 0,0081 | 0,45 | 6,050 | 770,70 | 590 | 702 | 1,19 | 9,3 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,140 | 782,17 | 592 | 697 | 1,18 | 9,9 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,093 | 776,18 | 583 | 699 | 1,20 | 8,5 | OK |
| 2601465 | 0,20 | 0,19 | 0,022 | 0,022 | 1,07 | 0,42 | 0,16 | 0,12 | 0,006 | 0,027 | 0,0078 | 0,45 | 6,086 | 775,29 | 605 | 706 | 1,17 | 8,9 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,113 | 778,73 | 607 | 707 | 1,16 | 8,6 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,084 | 775,03 | 606 | 706 | 1,17 | 8,6 | OK |
| 2601464 | 0,21 | 0,20 | 0,028 | 0,028 | 1,09 | 0,45 | 0,16 | 0,12 | 0,006 | 0,020 | 0,0093 | 0,47 | 6,124 | 780,13 | 601 | 699 | 1,16 | 9,9 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,128 | 780,64 | 599 | 701 | 1,17 | 9,6 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,124 | 780,13 | 601 | 700 | 1,16 | 10,2 | OK |
| 2601461 | 0,19 | 0,18 | 0,036 | 0,025 | 0,52 | 0,55 | 0,16 | 0,14 | 0,003 | 0,023 | 0,0080 | 0,36 | 6,125 | 780,25 | 540 | 647 | 1,20 | 9,7 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,123 | 780,00 | 537 | 645 | 1,20 | 9,9 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,105 | 777,71 | 552 | 661 | 1,20 | 10,5 | OK |
| 2601043 | 0,21 | 0,19 | 0,037 | 0,025 | 1,05 | 0,48 | 0,16 | 0,14 | 0,006 | 0,021 | 0,0085 | 0,46 | 6,103 | 777,45 | 578 | 678 | 1,17 | 9,8 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,126 | 780,38 | 582 | 683 | 1,17 | 9,2 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,100 | 777,07 | 586 | 688 | 1,17 | 7,9 | OK |
| 2601042 | 0,21 | 0,18 | 0,038 | 0,027 | 1,05 | 0,51 | 0,19 | 0,14 | 0,006 | 0,022 | 0,0082 | 0,47 | 6,098 | 776,82 | 610 | 708 | 1,16 | 9,7 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,106 | 777,83 | 607 | 707 | 1,16 | 8,3 | OK |
| | | | | | | | | | | | | | 6,101 | 777,20 | 608 | 709 | 1,17 | 8,9 | OK |
| 2601041 | 0,20 | 0,17 | 0,040 | 0,023 | 1,05 | 0,54 | 0,18 | 0,14 | 0,006 | 0,029 | 0,0080 | 0,46 | 6,112 | 778,60 | 609 | 714 | 1,17 | 9,9 | OK |

YAZICI DEMIR
ÇELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.Ş.

Form No:9.007.F01
Rev :2

All incoming raw material has been checked by radioactivity system