YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 16
LENGTH (m) : 12
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 4
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
													1,537	195,80	609	688	1,13	10,8	OK
													1,537	195,80	579	665	1,15	8,4	OK
													1,532	195,16	603	683	1,13	9,2	OK
2601495	0,19	0,16	0,038	0,012	0,56	0,43	0,09	0,11	0,003	0,018	0,0082	0,34	1,535	195,54	577	653	1,13	10,6	OK
													1,538	195,92	574	652	1,14	10,5	OK
													1,536	195,67	576	654	1,14	9,2	OK
													1,533	195,29	572	649	1,13	9,6	OK
2601293	0,19	0,15	0,036	0,020	0,53	0,56	0,14	0,15	0,003	0,023	0,0091	0,36	1,561	198,85	608	690	1,13	8,4	OK
													1,557	198,34	562	650	1,16	9,8	OK
													1,552	197,71	572	658	1,15	14,4	OK
													1,532	195,16	570	656	1,15	13,2	OK
2600885	0,18	0,18	0,040	0,029	0,54	0,49	0,18	0,13	0,004	0,021	0,0090	0,35	1,542	196,43	604	681	1,13	9,2	OK
													1,544	196,69	581	659	1,13	10,4	OK
													1,540	196,18	578	654	1,13	9,6	OK
													1,534	195,41	600	676	1,13	9,4	OK
2600884	0,19	0,20	0,039	0,020	0,52	0,45	0,13	0,11	0,004	0,016	0,0079	0,35	1,538	195,92	575	655	1,14	9,3	OK
													1,536	195,67	589	669	1,14	8,8	OK
													1,531	195,03	587	665	1,13	10,3	OK
													1,528	194,65	595	673	1,13	8,6	OK
2600883	0,19	0,18	0,040	0,019	0,53	0,51	0,14	0,14	0,004	0,018	0,0090	0,36	1,533	195,29	601	674	1,12	9,3	OK
													1,539	196,05	602	678	1,13	9,2	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system