YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 16
LENGTH (m) : 12
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 4
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
													1,521	193,76	570	663	1,16	8,9	OK
2601619	0,20	0,17	0,035	0,026	0,57	0,51	0,20	0,15	0,003	0,028	0,0070	0,39	1,524	194,14	579	659	1,14	8,8	OK
													1,534	195,41	580	654	1,13	9,1	OK
													1,527	194,52	585	660	1,13	10,1	OK
													1,525	194,27	579	653	1,13	9,3	OK
2601618	0,20	0,18	0,036	0,026	0,56	0,46	0,22	0,14	0,005	0,024	0,0062	0,38	1,535	195,54	599	669	1,12	9,0	OK
													1,546	196,94	593	665	1,12	10,3	OK
													1,544	196,69	592	664	1,12	11,3	OK
													1,538	195,92	597	672	1,13	8,8	OK
2601617	0,19	0,17	0,033	0,021	0,58	0,48	0,19	0,14	0,004	0,024	0,0077	0,38	1,531	195,03	555	639	1,15	9,9	OK
													1,531	195,03	561	639	1,14	9,5	OK
													1,527	194,52	566	645	1,14	9,8	OK
													1,521	193,76	563	643	1,14	10,2	OK
2601616	0,20	0,18	0,031	0,017	0,55	0,43	0,16	0,15	0,004	0,026	0,0071	0,36	1,530	194,90	545	635	1,17	10,2	OK
													1,529	194,78	558	647	1,16	9,2	OK
													1,527	194,52	541	637	1,18	9,9	OK
													1,524	194,14	563	637	1,13	9,1	OK
2601615	0,20	0,18	0,034	0,034	0,54	0,47	0,22	0,15	0,004	0,028	0,0072	0,39	1,525	194,27	558	648	1,16	8,0	OK
													1,532	195,16	563	648	1,15	9,2	OK
													1,525	194,27	581	666	1,15	9,8	OK
													1,520	193,63	579	665	1,15	11,3	OK
2601614	0,19	0,20	0,035	0,022	0,55	0,48	0,21	0,16	0,004	0,038	0,0079	0,38	1,525	194,27	564	650	1,15	11,7	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system