YAZICI DEMIR CELIK SANAYI VE TURIZM TICARET A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

DIAMETER (mm) : 16
LENGTH (m) : 14
SPECIFICATION : BS 4449/05 GRADE B 500 B
MANUFACTURING PROCESS ROUTE : QST

HEAT NUMBER	CHEMICAL COMPOSITION												MECHANICAL PROPERTIES						RE-BEND TEST (do) 4
	C %	Si %	S %	P %	Mn %	Cu %	Cr %	Ni %	V %	Mo %	N %	Ceq value %	Weight per Kg / m	Cross sect. area mm2	Yield point N / mm2	Tensile strength N / mm2	Ratio Rm/Re	Agt %	
2601634	0,21	0,17	0,025	0,020	0,55	0,53	0,20	0,14	0,004	0,025	0,0082	0,39	1,538	195,92	575	656	1,14	8,7	OK
													1,536	195,67	578	657	1,14	9,4	OK
													1,529	194,78	579	656	1,13	9,6	OK
													1,529	194,78	574	651	1,13	8,8	OK
2601633	0,18	0,14	0,020	0,031	0,57	0,53	0,20	0,14	0,005	0,021	0,0064	0,37	1,531	195,03	580	654	1,13	7,9	OK
													1,526	194,39	575	650	1,13	10,5	OK
													1,525	194,27	580	656	1,13	9,9	OK
													1,524	194,14	581	655	1,13	10,1	OK
2601632	0,20	0,16	0,040	0,027	0,56	0,50	0,22	0,16	0,004	0,037	0,0077	0,39	1,529	194,78	598	675	1,13	8,9	OK
													1,538	195,92	588	672	1,14	8,9	OK
													1,535	195,54	592	675	1,14	8,9	OK
													1,529	194,78	594	675	1,14	9,2	OK
2601631	0,21	0,20	0,035	0,023	0,58	0,51	0,25	0,16	0,005	0,039	0,0064	0,41	1,530	194,90	592	676	1,14	8,6	OK
													1,533	195,29	598	676	1,13	9,1	OK
													1,528	194,65	597	678	1,14	8,3	OK
													1,527	194,52	597	677	1,13	8,7	OK
2601630	0,22	0,16	0,035	0,026	0,58	0,54	0,20	0,14	0,004	0,024	0,0067	0,40	1,525	194,27	577	662	1,15	9,2	OK
													1,529	194,78	578	660	1,14	9,4	OK
													1,524	194,14	576	655	1,14	8,8	OK
													1,520	193,63	578	656	1,13	8,8	OK

YAZICI DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

All incoming raw material has been checked by radioactivity system