

Pannelli fotovoltaici flessibili

POLICRISTALLINI



Frontsheet tecnologicamente superiore Nuovo F-EFTE2, antigraffio con sistema di concertazione della luce



Elevata efficienza

Grazie all'uso di policristalline full square fino al **20% d'efficienza**



Calpestabilità

grazie alle proprietà dei polimeri ad alta resilienza



Gestione microcracking

grazie alla tecnologia di contattazione Gwire



Leggerezza

peso circa 1/8 rispetto ai pannelli in vetro



Flessibli

si adattano a tutte le superfici, anche a quelle curve



Elevata resistenza



Certified

IEC 61701:2011 Nebbia salina - IEC 61215 10,17 - powered by KIWA



Made in Italy

sviluppati e prodotti dalla Fly Solartech



Sottili



I pannelli sella linea S2 abbinano le prestazioni della technologia Gwire, sistema di contattazione delle celle prive di saldatura costituito da un reticolato di filamenti di argento, alla completa trasparenza senza riflessi del nuovo tecnopolimero F-ETFE2.











10.17





Parametri elettrici	GSP 155 S2	GSP 140 S2	GSP 105 S2	GSP 85Q S2	GSP 76L S2
V PMAX (V)	19,44	17,28	25,38	21,62	18,90
I PMAX (A)	8,02	8,14	4,15	4,05	4,05
PMAX (WATT)	155,83	140,68	105,43	85,29	76,54
VGA (V)	23,22	20,64	29,67	25,15	22,58
ICC (I)	8,53	8,67	4,42	4,31	4,31
EFFICIENZA %	14,98	15,10	15,35	14,75	14,27

Dimensioni	GSP 155 S2	GSP 140 S2	GSP 105 S2	GSP 85Q S2	GSP 76L S2
H (mm)	1530	1375	1010	890	1490
L (mm)	680	680	680	680	360
S (mm)	2	2	2	2	1,5
PESO (Kg)	2,60	2,33	1,62	1,51	1,42

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA

Vca (VL)	-0,330%/°C
POWER (WP)	-0,46%/°C
ISC (A)	+0,036%/°C
NOCT	42°C

VALORI LIMITE

TENSIONE DI SISTEMA 600 V DC

MASSIMA CORRENTE INVERSA 15 A

INTERVALLO TEMPERATURA -40° TO +90° C

Modalità di installazione









