

Engineered in Italy




# FU 260 / 265 / 270 / 275 / 280 / 285 P

Modulo fotovoltaico policristallino - 60 celle





CE



### **CARATTERISTICHE GENERALI**

- Garanzia di 15 anni sul prodotto
- Celle ad alta efficienza riducono la perdita di corrente ed incrementano la potenza di uscita
- Vetro temperato da 3,2 mm per garantire Il migliore equilibrio tra la massima resistenza meccanica e la trasparenza
- · Elevata resistenza alle alte temperature (testati a 105 °C per 200 ore)
- Applicabili in impianti fino a 7000 metri di altezza
- Massima resistenza d'urto alla grandine (83 km/h)
- · Controllo di qualità con il test di elettroluminescenza (EL) su ogni modulo

# **CERTIFICAZIONI**

- IEC 61215:2016 IEC 61730:2016 & Factory Inspection
- Reazione al Fuoco Classe 1
- Corrosione da nebbia salina IEC 61701
- Corrosione da vapori di ammoniaca IEC 62716
- **PID Free Class A** Potential Induced Degradation
- Resistenti alle tempeste di sabbia IEC 60068-2-68

# **GARANZIE**

#### Garanzia sul rendimento dei moduli

Max decadimento 0,5% all'anno

97% per il 1° anno

## 90% al termine del 20° anno


87% al termine del 25° anno

Garanzia sul prodotto

**15 ANNI** 

Performance standard del mercato

Performance FuturaSun



Note: dimensioni in mm tolleranza +/- 2 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE							
MODULO		FU 260 P	FU 265 P	FU 270 P	FU 275 P	FU 280 P	FU 285 P
Standard Test Conditions STC: 1000 W/sqm - AM 1,5 - 25 °C - tolleranze: Pmax (±3%), Voc (±4%), Isc (±5%)							
Potenza del modulo (Pmax)	W	260	265	270	275	280	285
Tensione di circuito aperto (Voc)	V	37,59	37,95	38,3	38,65	39	39,1
Corrente di corto circuito (Isc)	А	8,86	8,95	9,03	9,11	9,21	9,25
Tensione di massima potenza (Vmpp)	V	30,65	30,95	31,22	31,52	31,8	32,1
Corrente di massima potenza (Impp)	А	8,49	8,57	8,65	8,73	8,85	8,9
Efficienza modulo	%	15,92	16,22	16,53	16,84	17,14	17,45

Nominal Module Operating Temperature NMOT: 800 W/mq - T=45 °C - AM 1,5							
Massima Potenza (Pmax)	W	191	195	198	202	205	208,56
Tensione di circuito aperto (Voc)	V	34,39	34,72	35,04	35,36	35,81	35,90
Corrente di corto circuito (Isc)	А	7,26	7,33	7,40	7,46	7,57	7,60
Tensione di massima potenza (Vmpp)	V	27,92	28,20	28,44	28,71	28,8	29,07
Corrente di massima potenza (Impp)	А	6,86	6,92	6,99	7,05	7,15	7,19

CARATTERISTICHE OPERATIVE				
Coefficiente di temperatura Isc	%/°C	0,0474		
Coefficiente di temperatura Voc	%/°C	-0,285		
Coefficiente di temperatura Pmax	%/°C	-0,37		
NMOT *	°C	45		
Temperatura di esercizio	°C	da -40 a +85		

<sup>\*</sup> Nominal Module Operating Temperature

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Dimensioni	1650 x 990 x 35 mm	
Peso	17,7 kg	
Vetro	Temperato trasparente da 3,2 mm	
Incapsulante	EVA (etilvinilacetato)	
Celle	60 celle in silicio policristallino da 156,75x156,75 mm	
Backsheet	Multistrato in poliestere	
Cornice	Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio	
Scatola di giunzione	Certificato secondo IEC 62790, omologato IP 68	
Cavi e connettori	Lunghezza 900 mm con connettori MC4 compatibili	
Massima corrente inversa (Ir)	20 A	
Tensione massima di sistema	1000 V (1500 V su richiesta)	
Carico massimo (vento/neve)	5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5)	
Protection Class	II - conforme a IEC 61730	

Informazioni del rivenditore



FuturaSun srl
Riva del Pasubio, 14 - 35013 Cittadella - Italy
Tel + 39 049 5979802 Fax + 39 049 0963081
www.futurasun.com - info@futurasun.it

2020\_60p\_260-285\_it