



発行番号：第19A0609号

発行日：2019年 6月 5日

品質性能試験報告書

依頼者

株式会社 キーストーン

東京都墨田区東墨田2-4-26

試験名称

浸透性防汚コーティング材の滑り性試験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

一般財団法人 建材試験

中央試験所長 真野

埼玉県草加市稲荷5丁目2



品質性能試験報告書

試験名称	浸透性防汚コーティング材の滑り性試験		
依頼者	株式会社 キーストン		
試験項目	滑り性		
試験片	一般名称^リ：浸透性防汚コーティング材 商品名^リ：プロトケア XOP 材質^リ：高分子浸透性フッ素ポリマー 下地板の種類^リ：花崗岩 G603（バーナー仕上） 下地板の寸法及び数量：200mm×200mm×12mm，2枚 塗布量^リ：120g/m² 備考：依頼者が下地板に浸透性防汚コーティング材を塗布し乾燥まで行ったものが搬入された。搬入された試験片を温度23±2℃，相対湿度（50±10）%の試験室内に24時間以静置したのち，試験に供した。 試験片の外観		
	注 ^リ 依頼者提出資料による。		
試験方法	JIS A 1454（高分子系張り床材試験方法）17 滑り性試験に準じて行った。 試験条件を以下に示す。 ・滑り片：ゴムシート；硬さA78，厚さ5mm ・試験面：試験片の表面 ・試験の方向：方向性がないので特定しない。 ・試験片の表面状態：清掃・乾燥状態；清潔な布でふいた状態 水道水散布状態；水道水を400g/m²の割合で散布した状態 ・滑り抵抗係数の算出式：$C.S.R = P_{max} / W$ ここに、C.S.R：滑り抵抗係数 P_{max}：最大引張力（N） W：鉛直力（785N）		
試験結果	試験片の表面状態	最大引張力（N） P _{max}	滑り抵抗係数 C.S.R
	清掃・乾燥状態	629	0.80
	水道水散布状態	611	0.78
試験期間	2019年 5月23日		
担当者	材料グループ 統括リーダー 藤 卷 敏 之 統括リーダー代理 石 川 祐 子 沢 田 浩 一（主担当）		
試験場所	中央試験所（埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号）		

以上