



発行番号：第13A1305号
発行日：平成25年 8月30日

品質性能試験報告書


依頼者 株式会社 キー ス ト ン

東京都墨田区東墨田 2 - 4 - 2 6

試験名称 表 面 含 浸 材 の 透 水 試 験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 黒 木 勝
埼玉県草加市稲荷 5 丁目



品質性能試験報告書

試験名称	表面含浸材の透水試験	
依頼者	株式会社 キーストン	
試験項目	透水	
試験体	一般名称：表面含浸材 商品名：プロトケア XOP 主成分：フッ素ポリマー 下地板の種類：繊維強化セメント板 下地板の寸法及び数量：200mm×400mm×4mm, 3個 塗布量：180g/m ² 備考：依頼者が試験体の作製から乾燥までを行った。 依頼者提出資料による。	
試験方法	JIS A 6909（建築用仕上塗材）の7.12 透水試験B法に準じて行った。	
試験結果	試験体番号	透水量 ml
	1	0.3
	2	0.3
	3	0.3
	平均	0.3
試験期間	平成25年7月9日～26日	
担当者	材料グループ 統括リーダー 鈴木 敏夫 主任 志村 重顕 参与 清水 市郎（主担当）	
試験場所	中央試験所	