

BalliSiC

Propriedade Property	Unidade Unit	Valores Values
Material Material	---	Carbeto de silício Silicon Carbide
Densidade Density	g/cm ³	2,7 – 2,9 2.7 – 2.9
Porosidade Aparente Apparent Porosity	%	<14 < 14
Resistência Mecânica à Flexão Flexural Mechanical Strength	MPa	140 140
Dureza Knoop Knoop Hardness	kg/mm ²	1.100 1,100

Dados acima ilustram propriedades típicas e não constituem uma garantia.

The data showed above illustrate typical properties and do not constitute a warranty.