

HOJA DE DATOS

Propiedades Físicas Nominales

Propiedades Físicas

Propiedad Física	Valor	Comentarios
Melt Flow	3.00 g/10	ASTM D1238
Density	09 g/cm ³	ASTM D1505

Propiedades Mecánicas

Propiedad Mecánica	Valor	Comentarios
Hardness, Rockwell R	95 r scale	ASTM D785
Tensile Strength @ Yield	3800psi	ASTM D638
Elongation at Yield	7.00%	ASTM D638
Flexural Modulus	180,000 psi	ASTM D790
Izod Impact, Notched @73°F	.15 ft-lb/in	ASTM D256
Moisture	118	

Propiedades Térmicas

Propiedad Térmica	Valor	Comentarios
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi)	203 A F	ASTM D648
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi)	127 A F	ASTM D648

Formolene 6503 es un copolímero de alto impacto con un excelente equilibrio de tenacidad. Es para botellas moldeadas por soplado y láminas de gran calibre para extrusiones de perfiles y contenedores termoformados de cartón corrugado.

Formolene 6503A cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. según lo especificado en 21 CFR 177.1520.