

Tecnología Industrial				Ind. Art. Borracha Paranoá					17/ago/22		8:15:05	
COMPOSTO		DESCRIÇÃO		OSCILAÇÃO	FREQUENCIA	TEMPERATURA	TOL.TEMP.	TEMPO	RANGE S'	RANGE S"	x	XX
				+/- Grados	Ciclos / minuto	°C	°C	minutos	Lb.in.	Lb.in.	Lb.in.	%
4030737020		Mang. 2		1.00	100.0	195.0	1.0	4.00	50.00	50.00	4	20

											MEDIÇÃO REALIZADA																		
						ML	tML	MH	tMh	ts1	ts2	ts3	ts4	T10	T50	T90	T20	Vmax	Dureza	Tem.S.i.	Tem.I.i.	Tem.S.f.	Tem.I.f.	S"ML	S"MH	Tg.ML	Tg. MH		
Lote- N°Lote -Amos-Suf		Data	Hora	Operador		Lb.in.	min	Lb.in.	min	min	min	min	min	min	min	min	min	Lb.in/min	Shore A	°C	°C	°C	°C	Lb.in.	Lb.in.	Acep.A.		Acep.O	
jote	02222902	001 B2	17/ago/22	8:02	Felipe Roseira	3,76	0,52	23,73	3,99	0,89	0,97	1,02	1,07	0,97	1,37	2,64	1,07	33,69	0	194.6	194.6	194.7	194.8	0,00	0,00	0.000	0.000	SI	SI
jote	02222902	002 B2	17/ago/22	8:14	Felipe Roseira	3,86	0,52	23,88	3,99	0,89	0,97	1,02	1,07	0,97	1,34	2,57	1,07	23,15	0	194.6	194.3	194.8	194.8	0,00	0,00	0.000	0.000	SI	SI
						Máximo	3,86	0,52	23,88	3,99	0,89	0,97	1,02	1,07	0,97	1,37	2,64	1,07	33,69	0,00									
						Mínimo	3,76	0,52	23,73	3,99	0,89	0,97	1,02	1,07	0,97	1,34	2,57	1,07	23,15	0,00									
						Range	0,10	0,52	0,15	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	10,53	0,00											
						Media	3,81	0,52	23,80	3,99	0,89	0,97	1,02	1,07	0,97	1,35	2,60	1,07	28,42	0,00									
						1 Sigma	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	7,45	0,00									
						3 Sigma	0,21	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	0,00	22,35	0,00									
						Cp	8,33	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00										
						Cpk	15,66	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00										

Quantidade de Testes : 2

		PARAMETROS DE QUALIDADE																							
		ML	tML	MH	tMh	ts1	ts2	ts3	ts4	T10	T50	T90	T20	Vmax	Dureza	Tem.S.i.	Tem.I.i.	Tem.S.f.	Tem.I.f.	S"ML	S"MH	Tg.ML	Tg. MH		
		Lb.in.	min	Lb.in.	min	min	min	min	min	min	min	min	min	Lb.in/min	Shore A	°C	°C	°C	°C	Lb.in.	Lb.in.				
Color	Limite superior "superado"	7,00	4,00	35,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,000	0,000	Limite em uso	
Color	Limite inferior "no alcanzado"	3,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,000	0,000	CJS-03-02-2014	