
研究现状与本研究切入点

已有研究： AFM 状态影响静态磁性， PSSW 可提供动态界面信息

01 静态界面效应

Py / α-Fe_2O_3， r 面




交换偏置与四重各向异性并存；

AFM 畴状态、台阶及热历史需考虑。

Bali et al., JAP 103, 053911 (2008), Fig.2(a).

02 AFM 自旋状态调控

Py / α-Fe_2O_3， 不同取向




Morin 重取向伴随静态磁性变化；

取向及变温本身已有研究基础。

Dho et al., PRB 71, 180402(R) (2005), Fig.3.

03 PSSW 动态界面探针

Py / NiO



宽频、厚度对照与模拟联合分析，

将 PSSW 频移与界面作用联系起来。

Caso et al., PRApplied 21, 064044 (2024), Fig.3.

本研究切入点：固定 Py 厚度与方向，对比两种 AFM 、两种取向的变温 FMR / 可分辨 PSSW 。

拟突出特色：检验 AFM 自旋重取向 / 有序消失是否对应动态响应变化，并结合静态与结构证据分析。