

α-Fe_2O_3：晶体结构

刚玉结构 R−3c （No.167）：金属离子位于畸变的六氧配位环境

a 常规晶胞



b 局域MO_6配位



Fe^{3+}位于6个O^{2-}之间


Fe^{3+} O^{2-}

典型近似参数 a≈5.04 Å， c≈13.75 Å；按标准位点构建，非本样品精修结构。


Cr_2O_3：晶体结构

刚玉结构 R−3c （No.167）：金属离子位于畸变的六氧配位环境

a 常规晶胞



b 局域MO_6配位



Cr^{3+}位于6个O^{2-}之间

Cr^{3+} O^{2-}

典型近似参数 a≈4.96 Å， c≈13.60 Å；按标准位点构建，非本样品精修结构。