
研究现状：从静态界面到动态响应

界面影响 Py 磁性 → AFM 状态参与调控 → 自旋波提供动态界面信息

01 静态界面效应

Py / α-Fe_2O_3， r 面




交换偏置与四重各向异性并存。

说明：界面能够影响 Py 静态磁性。

Bali et al., JAP 103, 053911 (2008), Fig.2(a).

02 AFM 状态调控

Py / α-Fe_2O_3， 不同取向




取向与 Morin 重取向影响静态磁性。

说明： AFM 自旋状态是重要变量。

Dho et al., PRB 71, 180402(R) (2005), Fig.3.

03 动态界面探针

Py / NiO



结合宽频、厚度对照与模拟，

利用 PSSW 分析动态界面作用。

Caso et al., PRApplied 21, 064044 (2024), Fig.3.

进一步的问题： AFM 状态改变时， Py 共振位置、线宽及 PSSW 模式如何响应?

本研究：固定 Py 厚度与方向，比较两种 AFM × 两种取向的变温响应，检验静态—动态关联。