

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POLY-3703S, es una resina Polièster No Saturada, del tipo Orto-Ftalico, Pre-Acelerada, Semi-Rígida para Masillas de Latonería. Ha sido desarrollada y formulada para la utilización en la elaboración de Masillas "PLÀSTICAS" de Latonería, catalizadas con Peróxido de Benzoilo (BPO).

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- Excelente estabilidad en almacenamiento.
- Alta flexibilidad y adhesión sobre substratos metálicos.
- Buen poder humectante y aceptación de pigmentos y rellenos.
- Rápido desarrollo de dureza y facilidad de limado.
- Buena resistencia a los solventes de repintado.

REACTIVIDAD (1):

- Tiempo de Gelación, @ 25°C, Min.: **10 - 15**
- Temperatura de Máxima exotérmica, °C.: **110 ±10**
- Tiempo de Máxima Exotérmica, Min.: **21 ± 2**

(1) Catalización para 100 gr. de Resina @ 25°C:
2,0 % BPO (50%)



VALORES TÍPICOS DE DUREZA (2):

Minutos: 60
Dureza Shore 70±2

(2) En la masilla: + 2.0% BPO (50%), Espesor 1/4"



Hecho en la República Bolivariana de Venezuela por:

Químicas Polyresin, C.A.

RIF.: J-00151389-2

PRESENTACIÓN:

POLY-3703S, Tambores metálicos de boca pequeña,
230 kg. Neto.

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.
Tlfs: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20
Venezuela

www.polyresin.com.ve

E-mail: gerencia.desarrollo@polyresin.com.ve

Analisis	Unidad	Valor
Aspecto Visual	N/A	Líquido Viscoso.
Contenido de Sólidos	%	65 ± 2
Visc. Brookfield, @ 25°C, (RTV, Aguja 3 @ 50 rpm)	Cps	350 ± 50
Peso Especifico @ 25 °C	gr/cc	1.135 ± 0,020
Tiempo de Vida Útil	Meses	3 meses bajo las condiciones indicadas de almacenamiento

(1) Catalización para 100 gr. de Resina @ 25°C: 2,0 % BPO (50%)

Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.


CONDICIONES PARA EL ALMACENAJE:

Con el fin de asegurar la máxima estabilidad y mantener las propiedades optimas del **POLY-3703S**, el producto debe ser almacenado en sus envases originales, lejos de la luz solar, calor y áreas de ignición, a una temperatura entre **20 °C – 25 °C**, máximo. El nivel de inventario debe ser mantenido con un criterio razonable, considerando la rotación del **POLY-3703S**, Primero que entra, primero que sale (**FIFO**).

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 0 °C a 25 °C

PRECAUCIONES:

- Evite respirar sus vapores, así como el contacto con la piel y los ojos. Use lentes de seguridad durante la aplicación a Pistola.
- Proteja los órganos respiratorios usando mascarillas que impidan la inhalación de la neblina pulverizada.
- Aplique en un lugar ventilado para evitar la acumulación de vapores.
- Todos los equipos, incluyendo pistolas de Spray deben ser conectados a tierra.
- Manténgase alejado del alcance de los niños.



Salud	2
Inflamabilidad	1
Reactividad	1

La información aquí expresada, está basada en pruebas e informes realizados en nuestros laboratorios, considerados verídicos y exactos, pero se presentan sin ninguna garantía o responsabilidad explícita o implícita. Recomendamos a nuestros clientes realizar pruebas a fin de establecer la aceptación del producto. Garantizamos que nuestros productos están conformes al control de calidad de **Químicas Polyresin, C.A.** El cliente eximirá a **Químicas Polyresin, C.A.**, de obligatoriedad y responsabilidad jurídica alguna, es por ello que se requiere la evaluación previa de nuestro producto antes de su uso y aplicación definitiva.

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.
Tlfs: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20
Venezuela

www.polyresin.com.ve

E-mail: gerencia.desarrollo@polyresin.com.ve