

CARACTERÍSTICAS:

TPU-630: Pegamento a base de poliuretano aromático lineal, Termoplástico Monocomponente de elevada resistencia térmica y mayor rapidez de agarre ideal para la unión de superficies de **CUERO GRASO, PVC, NEOLITE, CAUCHO, TR, PU, ABS**, Reactivable al calor.



ESPECIFICACIONES DEL TPU-630:

- Adhesivo Pegante	Monocomponente
- Color	Ligeramente Amarillo Opaco
- Viscosidad @ 25°C	2000-2500 Cps
- Tiempo abierto	/
- Peso específico a 20°C	0,86 +/- 0,01 gr/cc
- Temperatura de reactivación (°C)	70 - 80
Contiene disolvente	conforme a las leyes vigentes
	Es un producto inflamable
Descripción química	Solución de poliuretano con disolventes orgánicos

MATERIALES

• SUELAS EN POLIURETANOS

Cardar uniformemente la suela y aplicar **TPU-630**.

El cardado es fundamental en cuanto asegura una limpieza de impurezas debido al envejecimiento o a la presencia de siliconas.

• SUELA EN PVC

Lavar la suela con un paño de algodón empapado en **SOLVENTE Poliuretano** (sin Halogenante S/98), dejar secar 5 minutos y aplicar **TPU-630**.

• SUELA EN GOMA TR

Aplicar **HALOGENANTE** (SOLVENTE + **HALOGENANTE S/98**) y esperar un mínimo de 20 minutos. Es importante que el pincel no tenga partes metálicas que puedan reaccionar con la **SOLUCIÓN HALOGENANTE S/98**, aplicar luego **TPU 630**.

- **SUELA EN CUERO-NEOLITE**

Cardar uniformemente. Aplicar **HALOGENANTE** (SOLVENTE + **HALOGENANTE S/98**) (como en suela TR), esperar 20 minutos y luego aplicar **TPU-630**.

- **SUELA GOMA SBR**


Cardar la suela. Aplicar **HALOGENANTE** (SOLVENTE + **HALOGENANTE S/98**), esperar un mínimo de 2 horas y luego aplicar **TPU-630**.

APLICACION

- Aplicar el Pegamento **TPU-630** en las superficies adecuadamente preparada.
- Dejar secar por 15 - 20 minutos a temperatura ambiente.
- Calentar @ 70 - 80°C.
- Después acoplar de inmediato y prensar a 4 - 6 Kg/cm² por 10 segundos.
- La unión o pego definitivo se obtiene después de 24 horas.
- Agregando un 3 - 5% de endurecedor **POLY- RC** esto es particularmente indicado para los materiales difíciles de pegar, como caucho, TR, PVC, PU, ABS, cuero graso, etc.
- Si el Pegamento **TPU-630** se utiliza con el activador **POLY- RC** se recomienda la reactivación de las dos partes untadas, en un tiempo máximo de 1 hora de su aplicación.
- Tiempo de vida de la mezcla (Adhesivo más endurecedor **POLY-RC**: 4 horas

Notas: se aconseja utilizar el Pegamento **TPU-630** a temperatura no inferior a 18°; en el caso de que se encuentra almacenado en ambiente frío acondicionarlo previamente para usar a dicha temperatura.

- **DISOLVENTES** Para diluir utilizar **SOLVENTE POLY-60**.
- **PRESENTACIÓN** 1 Galón y 5 galones
- **ALMACENAJE** El producto se puede guardar hasta 24 meses si se mantiene en su envase original y en lugar seco y aireado. Es susceptible al frío y al excesivo calor.



La información técnica expuesta corresponde a la nuestra mejor experiencia: viene elaborada a título puramente indicativo sin constituir ningún compromiso por parte nuestra.

Cualquier duda sobre El **PEGAMENTO TPU-630** y sus aplicaciones favor de comunicarse con nuestro Departamento de Asistencia Técnica. Para mayor información de los aspectos de seguridad e higiene solicite a través de su Representante o Distribuidor Autorizado la Hoja de Datos de Seguridad del Producto.