

DURATEK

DSL-3001

SELLADOR LISTO PARA USAR

MADERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DURATEK DSL-3001 Sellador de celulósico listo para aplicar para su uso en interiores. Se utiliza para sellar el poro de la madera la cual va a recibir acabados de Lacas, Barnices o Acabados para Madera. Su principal característica es su contenido de sólidos y que no requiere dilución, dado que posee una concentración de sólidos, necesarios para el cubrimiento de los poros de la madera, sin alterar su apariencia natural.

DURATEK DSL-3001 No es necesario su dilución ya que viene listo para ser aplicado bien sea a pistola o brocha

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Excelente Lijabilidad.
- ✓ Uso interior.

USOS:

DURATEK DSL-3001: Sellar superficies de madera y sus derivados, expuestas a ambientes interiores y exteriores, sobre la cual se aplique luego un acabado final. Ideal para trabajos artesanales e industriales por su facilidad de aplicación y rápido secado.

NOTA: Se recomienda realizar una prueba previa, aplicando la nueva pintura sobre una pequeña parte de la pintura vieja, para asegurarse de la compatibilidad de los sistemas.

PRESENTACIÓN:

DURATEK DSL-3001, se presenta en Envases de:
¼ Gal. (0.946 Lts), 1 Galón (3.785 Lts) y 5 Galones (18.925 Lts).

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela por:
Químicas Polyresin, C.A.
RIF.: J-00151389-2



COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Resinas Sintéticas modificadas de altos sólidos, Solventes Alifáticos y aromáticos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación de la Superficie

Si la **Madera esta cruda** la aplicación debe realizarse sobre una superficie limpia, seca, libre de: moho, polvo, aceite u otras partículas extrañas.

Si se trata de **Superficies Previamente Pintadas**, se debe limpiar la superficie con agua y detergente para quitar la grasa y lijar hasta eliminar el brillo, para así obtener una buena adherencia del sellador listo para usar.

APLICACIÓN:

Mezclar el Sellador **DURATEK DSL-3001** Listo para Usar con espátula antes de usarlo, con movimientos circulares desde el fondo del envase hacia afuera, para que de esta manera no quede nada asentado y totalmente uniforme. En caso de alta humedad utilizar Retardador Universal **SOLVENTE-112**.

DURATEK DSL-3001 puede ser aplicado con brocha y pistola convencional a 30 psi máximo. Se recomienda aplicar 2 o 3 manos cruzadas, lijando en seco entre manos, lijar con lija N° 240, en intervalos de 30 minutos para asegurar el secado de cada mano aplicada. NO REQUIERE FONDO.

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.
Tlfs: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20
Venezuela

www.polyresin.com.ve

E-mail: gerencia.desarrollo@polyresin.com.ve

DURATEK

DSL-3001

SELLADOR LISTO PARA USAR

MADERA

ESPECIFICACIONES:

Análisis	Valores Típicos
Aspecto	Líquido de baja Viscosidad
Color	Ámbar Oscuro
Visc. Copa Ford 4 @ 25 °C, Segs	18 - 25
Contenido de Sólidos, %	14 ± 2
Peso Específico @ 25 °C, gr/cc	0.720 - 0.750
Tiempo de Secado al Tacto, Min.	5-7
Secado Libre de Huella, Min.	10 - 12
Tiempo de Lijado, Min.	30-40
Método de Aplicación	Brocha, Pistola
Thinner para Dilución	NO REQUIERE – Listo para Usar
Rendimiento Teórico, m ² /Gal.	(1 milésima de pulgada) 8.2 m ² /L
Solvente de Limpieza	Solvente 35
Tiempo de Vida Útil, Meses	24 meses (@ 23 °C / 55% Humedad Relativa)

Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

ALMACENAMIENTO:

Producto inflamable que debe ser almacenado bajo techo, en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de ignición y luz directa del sol. Una vez abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones especificadas anteriormente.




ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Aplicar en ambientes ventilados. Evitar el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores. Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Contiene productos inflamables.

Salud	2
Inflamabilidad	3
Reactividad	0



La información aquí expresada, está basada en pruebas e informes realizados en nuestros laboratorios, considerados verídicos y exactos, pero se presentan sin ninguna garantía o responsabilidad explícita o implícita. Recomendamos a nuestros clientes realizar pruebas a fin de establecer la aceptación del producto. Garantizamos que nuestros productos están conformes al control de calidad de **Químicas Polyresin, C.A.** El cliente eximirá a **Químicas Polyresin, C.A.**, de obligatoriedad y responsabilidad jurídica alguna, es por ello que se requiere la evaluación previa de nuestro producto antes de su uso y aplicación definitiva.

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.
Tlfs: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20
Venezuela

www.polyresin.com.ve

E-mail: gerencia.desarrollo@polyresin.com.ve