

UVChem MB-R18

التفاصيل

UVCHEM MB-R18 هذا ماستر بتش (Masterbatch) مُثَبَّت للأشعة فوق البنفسجية (UV) ذو أداء عالي، ومصمم خصيصاً للاستخدام في صناعة الرافيا والأقمشة المنسوجة. هذا المنتج يحتوي على خلطة متكاملة (سينرجية) من مُثَبِّتات الضوء الأминية (HALS) ومادّات الأشعة فوق البنفسجية (UV)، التي تم تحسينها حتى تنطي مقاومة طويلة الأمد ضد الأكسدة الضوئية، وتحافظ على الخواص الميكانيكية وتمنع تغير اللون. هذا المنتج يوفر توزيع ممتاز، واستقرار حراري، وثبات خلال عمليات الإنتاج بالبثق (Extrusion) وسحب الشريط (drawing). هذا الماستر بتش متوافق كلياً مع مادة البولي بروبيلين (PP)، ومصاغ بطريقة تحمي المنتج من تغير اللون أثناء التصنيع، وتوفر له مقاومة طويلة الأمد ضد أشعة الشمس (UV).

التطبيقات الشائعة:

- أشرطة وأكياس الرافيا المنسوجة من البولي بروبيلين (PP).
- أفلام (نايلون) التغليف الزراعي والصناعي.
- خيوط المونوفيلامنت والحبال المصنوعة من البولي بروبيلين (PP).

Properties	Test method	unit	Typical Value
المظهر الخارجي (الشكل واللون)	Visual	–	Off-white to light
مؤشر سيولة المادة (190° C /2.16)	ASTM D1238	g/10 min	7 – 9
الكثافة بدرجة حرارة ٢٣ مئوية	ASTM D1505-68	g/cm ³	0.91
نسبة المواد المتطايرة (2 h @ 220)	TGA	wt. %	< 1
الاستقرار الحراري (5% weight loss)	TGA	° C	> 280
مستوى الحماية ضد أشعة الشمس (UV)	ASTM D4329	-	> 90% retention of tensile strength after 500 h QUV

المميزات:

- مقاومة قوية كلش لأشعة الشمس (UV) وثبات عالي بالألوان على المدى الطويل.
- يحافظ على خواص الشد والاستطالة (المرونة) حتى لو ظل متعرض للشمس المباشرة لفترة طويلة.
- متوافق كلش زين مع مادة البولي بروبيلين
- نسبة التبخّر مالتة قليلة، وما يتداخل أو يآثر على شغل إضافات الانزلاق (Slip) أو مانعات الالتصاق (Antiblock).
- يجي بشكل حبيبات (كرات) نظيفة وما بيها غبار، حتى تضمن تغذية منتظمة ومستقرة بالمكيّنة.



نسبة الإضافة المعتادة

حتى تحصل على أحسن حماية من الأشعة فوق البنفسجية (UV)، ننصحك تضيف ١٪ من وزن مادة (UVCHEM MB-R18) للراتنج (البولي بروبيلين الأساسي) أثناء عملية البثق أو الكومباوند؛ وإذا كان المنتج راح يُستخدم بمكان خارجي وتجي عليه شمس قوية، نكدر نزيد النسبة بين ١.٥٪ إلى ٢٪ حسب قوة الشمس وسمك القطعة، وطبعاً حتى نضمن توزيع المادة بشكل منتظم، لازم تستخدم أنظمة التغذية بالوزن (Loss-in-weight) أو أي نظام دوزينج (Dosing) دقيق ومكافئ إله.

التعبئة والتغليف

UVCHEM MB-R18 على شكل حبيبات (كرات)، وتُعبأ وتُورد في أكياس وزن الكيس الواحد ٢٥ كيلوغرام.

التخزين والنقل

UVCHEM MB-R18 في مكان محمي من أشعة الشمس المباشرة ومن الحرارة، ويفضل أن يكون المخزن جافاً ودرجة حرارته ما تتجاوز الـ ٤٠ درجة مئوية، لأن ظروف التخزين الموزنية ممكن تأثر على جودة المنتج وأدائه. ننصح دائماً بتجفيف المادة قبل الاستخدام ، ومن الأفضل استهلاك المنتج خلال ١٢ شهر من تاريخ إنتاجه حتى تضمن أحسن نتائج..

ملاحظات : هاي المعلومات المقدمة هي فقط لاستخدام القسم الفني بالمصنع، وشركة "پليمر شييمي" (منطقة أرس الحره) ما تتحمل أي مسؤولية عن النتائج الي تترتب على استخدام هاي البيانات والمعلومات بأي تطبيقات مختلفة.

