



UVCHEM MB-R18

Tanım

UVCHEM MB-R18 hasır ip ve dokuma kumaş uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı bir UV stabilizatör masterbatch'idir. Fotooksidasyona, mekanik özellik kaybına ve renk solmasına karşı uzun süreli direnç için optimize edilmiş, Engellenmiş Amin Işık Stabilizatörleri (HALS) ve UV emicilerin sinerjistik bir karışımını içerir. Ürün, şerit ekstrüzyon ve çekme işlemlerinde üstün dispersiyon, termal stabilite ve proses tutarlılığı sağlar. Masterbatch, PP matris ile tamamen uyumludur ve işlem sırasında renk bozulmasını en aza indirmek ve iplik formülasyonunda %1 oranında dozlandığında uzun süreli UV koruması sağlamak üzere formüle edilmiştir.

Tipik Uygulamalar

- Polipropilen hasır şeritler ve dokuma çuvallar
- Tarım ve endüstriyel ambalaj kumaşları
- PP monofilamentler ve ipler
- Dış mekan depolama ve inşaat kumaşları

Property	Test Method	Unit	Typical Value
Görünüm	Visual	–	Off-white to light beige
Aktif İçerik	–	wt.%	20 ± 2
Eritme İndeksi (230 °C / 2.16 kg)	ASTM D1238	g/10 min	7 – 9
Nem içeriği	ASTM D1505-68	g/cm ³	0.91
Uçucu Madde (2 saat @ 220 °C)	TGA	wt.%	< 1
Termal Stabilite (%5 ağırlık kaybı)	TGA	° C	> 280
UV Koruma Verimliliği	ASTM D4329	-	> 90% retention of tensile strength after 500 h QUV

Avantaj

- Mükemmel uzun süreli UV direnci ve renk stabilitesi
- Dış mekan maruziyeti sırasında çekme ve uzama özelliklerini korur
- PP homopolimerleri (hasır kaliteleri) ile mükemmel uyumluluk
- Düşük uçuculuk ve kayganlık veya antiblock katkı maddeleriyle etkileşim yok
- Tutarlı besleme için tozsuz, serbest akışlı peletler

Tipik eklenme oranı

Optimum UV koruması sağlamak için ekstrüzyon veya bileşimlendirme sırasında polipropilen ana reçinesine %1,0 ağırlıkça UVCHEM MB-R18 ekleyin. Dış mekan veya yüksek radyasyon uygulamaları için, maruz kalma koşullarına ve ürün kalınlığına bağlı olarak dozaj %1,5–2,0 ağırlıkça'ya kadar artırılabilir. Homojen dağılım için bir kayıplı ağırlık gravimetrik besleyici veya eşdeğer dozaj sistemi kullanarak uygun karıştırmayı sağlayın.

Packaging

UVCHEM MB-R18, 25 kg'lık torbalarda paketlenmiş standart pelet formunda tedarik edilir.

Storage and handling

UVCHEM MB-R18, doğrudan güneş ışığına ve ısıya maruz kalmayı önleyecek şekilde saklanmalıdır. Depolama alanı ayrıca kuru olmalı ve tercihen 40°C'yi aşmamalıdır; Kötü saklama koşulları kalite bozulmasına ve ürün performansında düşüşe neden olabilir. Kullanımdan önce ön kurutma yapılması ve önerilen koşullar altında 12 ay içinde işlenmesi tavsiye edilir.

Yasal Uyarı: Burada sunulan bilgiler ve veriler tipik değerlerdir ve şartname olarak kabul edilmemelidir, yalnızca bir kılavuz olarak kullanılabilir. POLYCHEM, yukarıda belirtilen verilerin benimsenmesi veya tekrarlanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir sonuç veya neticeden sorumlu tutulamaz ve bu veriler çeşitli uygulamalar için olası kullanımlarına dair bilgiler içerir. POLYCHEM, bilgileri ve verileri herhangi bir ön bildirim veya bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, herhangi bir süreç/ürün kullanımından tamamen sorumlu olacaktır.

