
Cu 65Zn
Cu 63Zn
Cu 62Zn
Cu 61Cu
Cu 58Co
Ni 57Ni
Ni 56Ni
Ni 58Co
Ni 57Co
Ni 56Co
Ni 55Co
weighted average beam current
140
130
120
110
100
90
80
30
35
40
45
50
55