



RAPPORT DE MESURES DE PORTANCE A LA DYNAPLAQUE



Rapport n° : RNE 20-7603-1 établi le : 21/10/2020

page : 1 / 3

Affaire : **TOYOTA, ONNAING (59)**Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche : couche de forme

Matériau : **MTLH 0/20 MIDND 2% Cao + 5% Sidmix**

Fournisseur : RMN Plateforme FRETIN, FRETIN (59)

Epaisseur en œuvre : 30 cm

Date des mesures : 21/10/2020

Méthode : NF P 94-117-2/Dérog. n°3

Plage de mesure de portance EV2 : 20 à 250 MPa

Situation des points de mesure				module dynamique Edyn2 MPa	Module dynamique (Mpa)
n°					
1				≥ 250	
2				≥ 250	
3				≥ 250	
4				≥ 250	
5				≥ 250	
6				≥ 250	
7				≥ 250	
8				≥ 250	
9				≥ 250	
10				≥ 250	
11				≥ 250	
12				≥ 250	
13				≥ 250	
14				≥ 250	
15				≥ 250	
16				≥ 250	
17				≥ 250	
18				≥ 250	
19				211	
20				≥ 250	
21				≥ 250	
22				184	
23				≥ 250	
24				242	
25				≥ 250	
26				≥ 250	
27				≥ 250	
28				≥ 250	
29				218	
30				≥ 250	
31				≥ 250	
32				≥ 250	
33				≥ 250	
34				≥ 250	
35				≥ 250	
36				≥ 250	
37				≥ 250	
38				≥ 250	
39				≥ 250	
40				≥ 250	



RAPPORT DE MESURES DE PORTANCE A LA DYNAPLAQUE



Rapport n° : RNE 20-7603-1 établi le : 21/10/2020

page : 2 / 3

Affaire : **TOYOTA, ONNAING (59)**Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche : couche de forme



Matériau : **MTLH 0/20 MIDND 2% Cao + 5% Sidmix**

Fournisseur : RMN Plateforme FRETIN, FRETIN (59)

Epaisseur en œuvre : 30 cm

Date des mesures : 21/10/2020

Mesures de module de portance dynamique



Informations complémentaires

Appareil : Dynaplaque II N° 803H0006-0005

Observations :
Essais et rapport réalisé par Maleon DylanLe Chef de Laboratoire :
Denis BIZART

Rapport n° : RNE 20-7603-1 établi le : 21/10/2020

page : 3 / 3

Affaire : **TOYOTA, ONNAING (59)**Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche : couche de forme

Matériau : MTLH 0/20 MIDND 2% Cao + 5% Sidmix

Fournisseur : RMN Plateforme FRETIN, FRETIN (59)

Epaisseur en œuvre : 30 cm

Date des mesures : 21/10/2020

Schéma d'implantation des mesures :

