கரைசலின் வெப்பநிலையை 80°Cக்கு உயர்த்துதல்

↓

பட்டுநூல் சிட்டத்தை உட்செலுத்தி 60 நிமிடம் சாயமிடுதல்

↓

வெந்நீரில் அலசுதல்

↓

குளிர்ந்த நீரில் அலசுதல்

பின் செய்முறை

1% டேனிக் அமிலம் 60^0C வெப்பநிலையில் 20 நிமிடம் வினைபுரியச் செய்தல்

↓

0.5% டார் டார் எமிடிக் கரைசல் சேர்த்து மிதமான வெப்பநிலையில் ½ மணி நேரம் வினைபுரியச் செய்தல்

↓

குளிர்ந்த நீரில் அலசுதல்

இவ்வாறு பட்டு நூலிற்கு பேசிக் சாயமிடுகிறோம்.

3.9.3 – கம்பளி நூலிற்கு பேசிக் சாயமிடுதல்

கம்பளி இழைகளுக்கு பேசிக் சாயமிடுதல் இரு முறைகளில் செய்யப்படுகிறது.

- நடுநிலைக் கரைசலில் சாயமிடுதல்.
- அசிடிக் அமிலம் கலந்த கரைசலில் சாயமிடுதல்

நடுநிலைக்கரைசலில் சாயமிடுதல்

தேவையான வேதிப்பொருட்கள்

சாயத்தூள்: 1% – 3%,
ஆலிவ் எண்ணெய்: 5% – 10%

சோப்பு (அ) டர்க்கி ரெட் ஆயில்: சிறிதளவு

நீர்: 20 மடங்கு

சாயக்கரைசல் தயாரித்தல்

சாயத்தூள் + ஆலிவ் எண்ணெய் மற்றும் சோப் ஆயில் ஆகியவற்றை 20 மடங்கு நீரில் கரைத்தல்

சாயமிடுதல்

↓

40°C வெப்பநிலையில் 15 நிமிடம் சாயமிடுதல்

↓

80°C வெப்பநிலையில் 30 நிமிடம் சாயமிடுதல்

↓

வெந்நீரில் அலசுதல்

↓

குளிர்ந்த நீரில் அலசுதல்

அசிடிக் அமிலம் கலந்த கரைசலில் கம்பளி நூலிற்கு சாயமிடுதல்

தேவையான வேதிப் பொருட்கள்

சாயத்தூள்	1% – 3%,
அசிடிக் அமிலம்	1% – 2%
கிளாபர்ஸ் உப்பு	10%
நீர்	20 மடங்கு

Unit 3 101-151.indd 141 12/24/2019 11:12:14 AM